

**TULAJDONSÁGOK**

- Alapozó szilikon tömítőanyaghoz
- Elősegíti a szilikon tömítőanyag tapadását az aljzathoz
- A kezelt felület tartósan kitehető nedves hatásoknak a szappanosodás veszélye nélkül.

ALKALMAZÁSOK

- Porszívózás és felszívó felületek rögzítése.
- Alkalmos nedvszívó felületekre, beleértve az alkáli alapú felületeket is.
- Csak szakmai felhasználásra alkalmas.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Akrilát kopolimer gyanta toluolban oldva
Sűrűség (g/ml)	0.95
Száradási idő (rétegvastagságtól és atmoszférikus körülményektől függően)	60 perc
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +25°C
Lángpont (CC, °C)	+8 (DIN 51755)
Felbontatlan termékélejárhatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +15°C až +25°C.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

kannával 1l - 104 egységek/raklap

Átlátszó

26 x kannával 250ML/doboz - 1664 egységek/raklap

Átlátszó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**Készítmény**

- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.

Alkalmaz

- A primeret ecsettel vigye fel a felületre.
- Nagyon porózus felületeknél szükség lehet egy második rétegre.
- Amikor a primer megszáradt, vigye fel a szilikon tömítést. Minél gyorsabban a száradás után, annál jobb. A szilikon tömítést legkésőbb 16 órán belül alkalmazza. Ha ezt az időt túllépi, újabb primer réteg alkalmazása szükséges.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

Fogyasztás

Max. 5 m²/liter

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.