

**TULAJDONSÁGOK**

- Műanyag maradó fugázóanyag lenmag és szójaolaj alapú. Védő műanyag bőrt képez, nagyon lassan keményedik a magjáig.
- Nagyon jó tapadás alapozó nélkül tiszta és száraz felületeken
- Peut être peint
- Műanyagszálakkal megerősítve.
- Nincs foltosodás a pórusos anyagokon

ALKALMAZÁSOK

- Nyílászárók és falak, ajtók, ablakpárkányok, panelek közötti hézagok tömítése...
- Üvegezés hézagainak tömítése egyszerű üvegezésnél, mint például üvegházakban.
- Régi masztixfugák javítása.
- Különösen alkalmas eltávolítható elemek tömítésére.
- Csak kis mozgású fugák tömítésére alkalmas.
- Vízgőz sűrűsége a hűtőhelyiségek szendvicspaneljei között

SZEMÜVEG

Termék jellege	Polibutén
Sűrűség (g/ml)	1.8
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +35°C
Hőállóság	-20°C - +80°C
Keményítőrendszer	Oxidatív szárítás
Képződés 23°C-on és 50% páratartalomnál (min.)	1,440
Felbontatlan terméklejárhatóság	15 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

25 x patron 310ML/doboz - 1200 egységek/raklap

Tejszínfehér, Szürke

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**Készítmény**

- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Alkalmaz

- Hordja fel a terméket a tubusból vagy a fóliás csomagolásból kézi vagy pneumatikus tömítőpisztoly segítségével.
- A fugaszélesség és -forma nagyon fontos. Kerülje a vékony fugákat.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

Ízületi méretek

- A maximális fugaméret 10 x 10 mm.

Befejezés

- Simítás a rétegezéshez a Perfect Joint Tooling Agent simítóanyaggal és/vagy a Perfect Joint Tool simító palettával.

Tiszta

- Eszközöket tisztítani fehér szellemmel.

Festék

- Átfesthető víz- és oldószer alapú festékekkel a megkötés után. A megkötési idő a fugaméretek függvényében változhat.
- A rendelkezésre álló festéktípusok széles skálája miatt javasolt előzetesen tesztelni a gitt/ragasztó és a festék közötti kompatibilitást.
- A túl gyors átfestés a festék megrepedését és/vagy mattulásának csökkenését okozhatja. A festékben repedések is kialakulhatnak, mivel a festék kevésbé rugalmas, mint a gitt.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas állandó vízbemerítésre
- Nem alkalmas bitumenes felületeken való használatra.
- Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) felületeken való használatra.
- Nem alkalmas dilatációs hézagokra (tágulási hézagokra).
- Nem alkalmas réteges üveg és dupla üveg tömítésére.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.