TECHNIKAI ADATLAP

REXON WOOD-FIX OUTDOOR



TULAJDONSÁGOK

- Magas vízállóság.
- Átlátszóan szárad
- Kivételes tapadás kemény és puha fából
- Fehér fa ragasztó D4

ALKALMAZÁSOK

- Alkalmas a leggyakoribb fafajtákra, különösen alkalmas problémás fafajtákra, mint például a bükk, juhar és bambusz.
- Ablakkeret, bejárati ajtók ragasztása...
- (Trópusi) fa, papír, karton és más porózus anyagok ragasztása.
- Alkalmas nehezen ragasztható fafajták, mint például tölgy és lárkafa ragasztására.

SZEMÜVEG	
Termék jellege	PVA diszperzió
Alkatrészek száma	1
Feldolgozási hőmérséklet	> +15°C
Hőállóság	-20°C - +70°C
pH	± 3
Nyitva tartás 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál	10 perc
A termék hőmérséklete alkalmazáskor	+18 - +20°C
Felbontatlan terméklejárhatóság	6 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +10°C-+30°C között.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

12 x nyomós üveg 250GR/doboz - 672 egységek/raklap
Fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.
- Minden alkatrésznek jól illeszkednie kell, és mentesnek kell lennie a portól és zsírtól. Ha az alkatrészek nem illeszkednek, a beállási idő hosszabb lesz, és az illesztési erő csökkenni fog. Az illesztéseket közvetlenül a ragasztás előtt kell feldolgozni.
- Alaposan keverje össze a terméket.

Alkalmaz

- Alkalmazza a terméket egy oldalon, vagy nagy vízállóságú követelmények esetén mindkét oldalon vékony rétegben ecsettel, hengerekkel, spatulával vagy finom fogazott fésűvel. Hagyja a ragasztót kb. 5 percig száradni az alkalmazás után.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

- Helyezze össze a darabokat, majd nyomja össze őket 10-20 percre (a hőmérséklettől és az anyag típusától függően). "Vérző fa" esetén növelje a sajtolási időt 20-30 percre.
- Helyezze össze a darabokat, majd nyomja össze őket, amíg elegendő kezdeti kötés nem jön létre.
- Tartsa be a nyitott és sajtolási időt. A nyitott és sajtolási idő nagymértékben függ a munkakörülményektől, mint például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és az anyag típusától.

Tiszta

- Az eszközöket, felületeket és a ki nem száradt maradványokat vízzel lehet tisztítani.

BIZTONSÁG


További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Bizonyos esetekben elszíneződés léphet fel egyes fafajtáknál (bükk vagy cseresznye). A vas hatása is okozhat elszíneződést (pl. tölgy). Ezért mindig ajánlott előzetesen elvégezni a tesztet.
- A terméket ne hígítsa.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Utolsó frissítés: 05-11-2026