



TULAJDONSÁGOK

- Plasztikus-elasztikus, egykomponensű akril festőtömeg
- Nagyon jó feldolgozhatóság
- Magas színtartósság
- Festhető száradás után
- Alacsony szagú
- Oldószer- és ftalátmentes
- Akár 7,5% -ig elnyeli a mozgást

ALKALMAZÁSOK

- Repedések és repedések tömítése és kitöltése.
- Alkalmas minden porusos felületre (fa, kő, beton, vakolat...), fém és kerámia csempék.
- Kismértékű mozgású hézagok tömítése (legfeljebb 7,5%), például ajtó- és ablakkeretek, lépcsők, falak, padlók, mennyezetek körül...
- Kizárólag beltéri használatra.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Akrilát diszperzió
Sűrűség (g/ml)	1.72
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +40°C
Hőállóság	-20°C - +80°C
Keményítőrendszer	Víz elpárolgása
Megkötési sebesség 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál (mm, 24 óra után)	0.5
Jelleg	Plasztikus-rugalmas
Térfogatvesztés (zsugorodás): ISO 10563	± 20%
Képződés 23°C-on és 50% páratartalomnál (min.)	20
Shore A keménység: ISO 868	10
Maximálisan megengedett deformáció: ISO 11600	7.5%
Modulus törésnél: ISO 8339 (N/mm ²)	0.06
% Szakadási nyúlás: ISO 8339	150
Felbontatlan termékletjárhatóság	15 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

12 x patron 300ML/doboz - 1200 egységek/raklap
Fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírtmentesnek kell lennie.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Primer

- Tapadó alapozóként a termék egy része vízzel hígítható.

Alkalmaz

- Hordja fel a terméket a tubusból vagy a fóliás csomagolásból kézi vagy pneumatikus tömítőpisztoly segítségével.
- A fugaszélesség és -forma nagyon fontos. Kerülje a vékony fugákat.
- Ne terhelje a fugát hővel, mechanikailag vagy kémiailag a teljes kikeményedésig.

Ízületi méretek

- Megfelelő fugaszélesség: 5 mm-től 25 mm-ig, 10 mm-es szélességű fugák: a fugamélységnek megegyeznie kell a fugaszélességgel
- 10 mm-nél szélesebb fugák: a fugamélység = (fugaszélesség / 3) + 6 mm.

Befejezés

- Simítsa a hézagok kialakítása előtt a Perfect Joint Tool simítóval vagy vízzel megnedvesített glettvassal.

Tiszta

- Az eszközöket, felületeket és a ki nem száradt maradványokat vízzel lehet tisztítani
- Szilárdulás után a terméket lehetőség szerint mechanikusan távolítsa el.

Javítás

Ehhez ugyanazt a anyagot javasoljuk.

Festék

- Átfesthető víz- és oldószer alapú festékekkel a megkötés után. A megkötési idő a fugaméretek függvényében változhat.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas állandó vízbemerítésre
- Nem alkalmas bitumenes felületeken való használatra.
- Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) felületeken való használatra.
- Nem alkalmas üvegekötésekhez.
- A gitt a víz elpárolgása révén köt ki. Alacsony hőmérsékleten és magas páratartalom mellett az elpárolgás és így a kötés is lassabb.
- Eső és fagyveszély esetén ne dolgozzon fel.
- Nem alkalmas dilatációs hézagokra (tágulási hézagokra).
- Nem alkalmas üvegen való használatra.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- CE megfelelőség EN 15651-1: F INT 7,5 P szabványnak

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.