



TULAJDONSÁGOK

- Egykomponensű PU hab nagyon alacsony diizocianát-tartalommal (<0,1%). Nagyon jó hő- és hangszigetelés sűrű, egyenletes és rugalmas cellaszerkezetének köszönhetően.
- A kikeményedett habszivacs vágható, fűrészelhető, vakolható és festhető.
- Precíz adagolás az NBS pisztoly segítségével.
- Magas és tartós rugalmasság, nem törékeny.
- Jobb UV-állóság a hagyományos PU habnál.
- Kiváló tapadás a leggyakoribb építőanyagokon, mint például fa, beton, tégl, gipsz, fém, polisztirol (EPS és XPS), poliészter, poliuretán, PU hab, kemény PVC...
- Könnyen, egyenletesen és gyorsan felhordható széles rétegben a mellékelt spray-applikátorral. A habréteg vastagsága szabadon választható.

ALKALMAZÁSOK

- Épületek, járművek és hajók hő- és hangszigetelése.
- Szigetelési munkák javítása.
- Nehezen megközelíthető helyek és egyenetlen vagy görbe felületek, például csövek, hordók, tartályok, padlások, pincék, garázsajtók, konténerek, áthidalók, ajtók, mennyezetek szigetelése.
- A hideg felületeken történő kondenzáció megakadályozása.
- A hőhidak kockázatának csökkentése.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Poliuretán prepolimer
Keményedési idő	24 óra
Feldolgozási hőmérséklet	-10°C - +30°C
Hőállóság	-50°C - +90°C
Érlelési idő (perc)	< 15
Tágulás kötés közben: TM 1010	100%
Keményítőrendszer	Reakció a nedvesség hatására
Sejtszerkezet	Vékony
A termék hőmérséklete alkalmazáskor	+18 - +28°C (optimálisan 20°C-on)
Habfelhasználás	1 m ² -ig 3 cm vastag réteg után megkeményedés után (felhordáskor 1,5 cm vastag réteg)
Ragadásmentes: TM 1014 (min.)	< 30
Hővezetési tényező: EN 12667, TM 1020 (W/mK)	0.033
Hanggátlási index Rw: EN ISO 10140 (dB)	62
Tűzreakció osztály DIN4102-1	B3
Felbontatlan terméklejárhatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C-+30°C között.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

12 x kannával 700ML/doboz - 672 egységek/raklap

Fehér

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- A hűtött dobozokat langyos vízben melegítse. A dobozt nem szabad +30°C fölé hevíteni. A túl meleg dobozokat hűtse le vízben. Rázza meg a dobozt időnként, hogy gyorsabban elérje a kívánt hőmérsékletet.
- A felületeknek por- és zsírmentesnek kell lenniük. Mindig előzetesen nedvesítse meg a felületeket, mert a hab a nedvesség hatására kitágul.
- A szomszédos, nem kezelendő felületeket takarja le papírral, műanyag fóliával vagy más alkalmas anyaggal.
- Legalább 20-szor erőteljesen rázza fel a habos kannát.
- Az NBS pisztoly felcsavarásakor tartsa egyenesen a habszivacs hüvelyt. Mozgassa a pisztolyt a persely felé úgy, hogy egyik kezével fogja a pisztoly fogantyúját, a másik kezével pedig csavarja be a perselyt.
- Helyezze a mellékelt szórófejet az NBS pisztoly végére. Forgassa a permetezőt a kívánt irányba (függőleges vagy vízszintes felhordás).

Alkalmaz

- Fordítsa meg a dobozt fejjel lefelé a hab kifújásához. Adagolja a térfogatot az adapterrel vagy a pisztolykarral és a beállító csavarral.
- Vigye fel a habot körülbelül 40 cm-es távolságra az aljzattól. Az aljzathoz való távolság határozza meg a felhordási terület szélességét. Minél közelebb van az aljzathoz, annál kisebb a felhordási terület.
- Hordja fel a habot legfeljebb 2 cm vastagságban. A hab felhordás után a kétszeresére tágul.
- Ha több rétegre van szükség, a felhordás között 60 perces várakozási időt kell betartani. Nedvesítse meg a rétegek között. Új habszivacsréteg felhordásakor a víz nem szabad, hogy cseppeket képezzen a habszivacs előző rétegén.
- A habfelhordások száma nem korlátozott. Minden várakozási idő után rázza meg újra a palackot.

Tiszta

- Friss habot azonnal távolítsa el PU Foam & Gun Cleaner-rel. Megkeményedett habot mechanikusan vagy Parafoam Remover-rel távolítsa el.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem tapad PE, PP, PTFE, szilikon, olaj, zsír és hasonló felületekre.
- Nem alkalmas hosszan tartó UV-sugárzásnak való kitettségre. Hosszabb ideig tartó kitettség esetén takarja le a terméket.
- A PU hab a levegő páratartalma miatt keményedik ki. Ne zárja el a levegőt, amíg a hab teljesen ki nem keményedik.
- Tárolja a dobozokat függőlegesen, hogy elkerülje a szelep eltömődését.
- Nem alkalmas Easygun adapterrel történő felvitelre.
- A permetező applikátor a legtöbb keskeny fúvókájú NBS pisztolyhoz illeszkedik. Előzetesen ellenőrizze a kompatibilitást.
- A megadott műszaki értékeket +23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett határozták meg, hacsak másként nem jelezzük. Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és az aljzat típusától függően változhatnak.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- CE megfelelés BS EN 14315-1 szabványnak (Permetezett PU hab szigeteléshez falakra, mennyezetekre, tetőkre és padlóra)
- Francia VOC-kibocsátási osztály A+

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.