



TULAJDONSÁGOK

- Nem reagál a megszilárdult beton összetevőire (más típusú szilikonok esetén a betonblokkok szélei törötteknek tűnhetnek a beton megszilárdulása után). A megszilárdult szilikon könnyen eltávolítható a betonról.
- Csak egy réteg szükséges
- Gyorsan folytatható a munka
- Bitumenes alapozó
- Megtapad betonon, téglán, fémen és bitumenes aljazaton is

ALKALMAZÁSOK

- Porszívózás és felszívó felületek rögzítése.
- Alapozó réteg tetőfedés vagy bitumen renovációs termékek felhordásához.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Bitumen & Hígítószer
Sűrűség (g/ml)	0.89
Konzisztencia	Folyékony
Vízkozítás	9 - 14 mm ² /sec (Ubbelohde 40°C)
Száradási idő (rétegvastagságtól és atmoszférikus körülményektől függően)	30 perc
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +30°C
Szárazanyag-tartalom	±46%
Felbontatlan termékélettartam	36 hónap
Tárolási feltételek	Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C-+30°C között.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

2 x fémdoboz 5L/doboz - 120 egységek/raklap

Fekete

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Alaposan keverje össze a terméket.
- Zöldfelületet távolítsa el kemény kefével.

Alkalmaz

- Vékony rétegben vigye fel.
- Teljesen szárítsa meg a további feldolgozás előtt.
- Vigye fel ecsettel vagy hengerrel.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

Fogyasztás

Bitumen: 5 m²/liter

Betón: 3-4 m²/liter

Fém és rostcement: 10 m²/liter

Tiszta

- Eszközöket tisztítani fehér szellemmel.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.