



TULAJDONSÁGOK

- Rugalmas bitumenes hideg ragasztó
- Műanyagszálakkal megerősítve.
- Kiegyenlít kisebb egyenetlenségeket

ALKALMAZÁSOK

- Bitumenes szigetelőréteg tűzveszély nélküli ragasztása különböző felületekre, mint például bitumenes tetőfedések, beton, szigetelés, fém stb.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Szálerősítésű bitumen, adalékok és oldószerek.
Sűrűség (g/ml)	1.15
Konzisztencia	Folyékony paszta
Vízkozítás	31.000 - 46.000 mPa.s (Haake 25°C)
Keményedési idő	24 óra
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +35°C
Szárazanyag-tartalom	±80%
Felbontatlan termékéletvárható idő	36 hónap
Tárolási feltételek	Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C-+30°C között.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

fémdoboz 5kg - 120 egységek/raklap

Fekete

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Alaposan keverje össze a terméket.

Primer

- Erősen szívó vagy nagyon poros felületeken (beton, vakolat stb.) először alkalmazzon Pararroof Quick Primer tapadó alapozót (száradási idő 30 perc).

Alkalmaz

- Vigegye fel 1 rétegben.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Görgessen ki és nyomja a tetőfóliát a ragasztóba 8 cm-es átfedésekkel, ragasztó nélkül. Ragassza a részleteket, a függőleges széleket és az átfedéseket Pararroof Superrel, és szigetelje le Pararroof Superrel vagy Pararroof Bitumennel.
- Vigye fel padlólehúzóval vagy ecsettel.
- A ragasztott tetőtekerccsek széleit száradás közben és az alkalmazást követően akár egy hónapig terhelje súllyal a maximális eredmény érdekében.

Fogyasztás

1 - 1,5 kg/m² a felület porozításától függően.

Tiszta

- Eszközöket tisztítani fehér szellemmel.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- A Pararroof Cold Glue használata 15%-nál kisebb lapostető dőlésszögére korlátozódik.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.