



TULAJDONSÁGOK

- Kristálytisztaság
- Ragasztó
- Rendkívül magas kezdőtapadás ('high tack')
- Kezdeti tapadás legalább 500 kg/m²
- Tartósan rugalmas
- Nagyon jó feldolgozhatóság
- Ultramagas végső szilárdság
- Kompatibilis természetes kővel
- Kiváló tapadás szinte minden építőanyagon
- Száraz és enyhén nedves felületekre is felvihető
- Nem okoz korróziót fém ragasztásakor
- Peut être peint
- Alacsony szagú
- Oldószer-, izocianát-, és ftalátmentes
- Szilikonmentes

ALKALMAZÁSOK

- Nehéz terhek rögzítése támasz, csavar vagy szög nélkül
- Átlátszó ragasztás beltéri és kültéri alkalmazásokban, ahol a színes ragasztó zavaró lenne.
- Láthatatlan üvegragasztás beltéri alkalmazásokban.
- Ragasztás belsőépítészetben és mennyezetkészítésben: falburkolat rendszerek és mennyezetpanelek, szigetelő panelek (ásványgyapot, fa rostcement, PUR, PIR, PS).
- Ragasztás betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre, kőre, műanyagra, üvegre, kerámiaira,...
- Rugalmas ragasztás az építőiparban, a fémiparban és az autóiparban
- Tükrök ragasztása

SZEMÜVEG

Termék jellege	Hibrid polimer
Sűrűség (g/ml)	1.1
Alkatrészek száma	1
Feldolgozási hőmérséklet	-5°C - +40°C
Hőállóság	-40°C - +90°C
Keményítőrendszer	Kereszthálózás a levegő nedvességtartalmának hatására
Megkötési sebesség 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál (mm, 24 óra után)	3
Képződés 23°C-on és 50% páratartalomnál (min.)	10
Shore A keménység: ISO 868	50
Szakítószilárdság: ISO 37 (N/mm ²)	4
% Szakadási nyúlás: ISO 37	220
Szárazanyag-tartalom	±100%
Felbontatlan terméklejárhatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- Az aljzatnak szilárdnak, kellően stabilnak és tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.
- Távolítsa el az állóvizet, a vízfilmet vagy a cseppeket. A legjobb tapadást száraz felületen éri el, de az aljzatnak nem kell teljesen száraznak lennie.

Primer

- Erősen szívó felületek esetén javasoljuk a Hibrid & PU alapozó használatát (átlátszó vagy fekete, száradási idő kb. 15 perc).

Alkalmaz

- A termék magas viszkozitása miatt használjon manuális 18:1 áttételű (dual power gun) kinyomópisztolyt, vagy elektromos, illetve pneumatikus pisztolyt az optimális extrudáláshoz.
- A terméket a fúvóka segítségével csíkokban vagy pontokban vigye fel az alapra vagy a ragasztandó elemre. A csíkokat függőleges sorokban és egymással párhuzamosan kell felvinni, hogy a nedvesség elérhesse a ragasztót a csíkok között.
- A ragasztandó elemet a lehető leghamarabb (legkésőbb 10 percen belül) helyezze fel (a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően). Az anyag még korrigálható. Ezután nyomja meg erősen vagy ütögesse meg enyhén gumikalapáccsal.
- Hagyjon 3,2 mm-es hézagot a ragasztandó elemek között (távtartókkal vagy habszalaggal), hogy a ragasztó elnyelhesse a deformációkat (különösen fontos kültéri vagy nedves körülmények között).
- Ha a ragasztórétegnek csak kis mértékű deformációkat kell felvennie a szerkezeti elemek között, akkor elegendő lehet egy vékonyabb ragasztóréteg (min. 1,5 mm) (pl. belső téri alkalmazások esetén).
- A belső szilárdság közvetlenül a felhordás után olyan, hogy ragasztás lehetséges szorítók vagy ideiglenes támaszok nélkül.

Tiszta

- A széleken kiszivárgó ragasztó spaklival eltávolítható. A ki nem keményedett ragasztómaradványokat Parasilico Cleanerrel, Multi-Purpose Super Cleanerrel vagy tisztítókendővel lehet eltávolítani
- A szerszámok, felületek és termékmaradványok a kikeményedés előtt eltávolíthatók Parasilico Cleanerrel, Multi-Purpose Super Cleanerrel vagy tisztítókendővel
- A kikeményedés után a terméket lehetőleg mechanikusan távolítsa el. A megkeményedett maradványokat szükség esetén előzetesen szilikontávolítóval lehet felpuhítani.

Festék

- 48 óra elteltével a felületet festés előtt meg kell tisztítani.
- A rendelkezésre álló festéktípusok széles skálája miatt javasolt előzetesen tesztelni a gitt/ragasztó és a festék közötti kompatibilitást.
- Az alkidfestékeknek hosszabb száradási időre van szükségük.
- Kikeményedés után a legtöbb vízbázisú festékkel átfesthető

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas állandó vízbemerítésre
- Nem alkalmas bitumenes felületeken való használatra.
- Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) felületeken való használatra.
- A színek enyhén besárgulhatnak UV fény teljes hiányában vagy füsttel vagy mosószerekkel való érintkezéskor.
- Nem alkalmas szigetelő üvegek élzárásés való használatra. Kerülje a közvetlen érintkezést.
- Kompatibilis a legtöbb PVB fóliával a laminált üvegen. A piacon lévő számos rendszer és a változó összetétel miatt ez nem garantálja a kompatibilitást az összes PVB fóliával.
- Nem alkalmas hosszan tartó UV-sugárzásnak való kitettségére. Hosszabb ideig tartó kitettség esetén takarja le a terméket.
- Nem alkalmas akváriumok ragasztására.
- Kerülje a kapcsolatot olyan anyagokkal, amelyek lágyítókat bocsáthatnak ki vagy vehetnek fel, mint például a butil, EPDM, neoprén gumi, lágy PVC stb. Elszíneződés vagy tapadásvesztés léphet fel.
- Nem alkalmas feszültség alatt álló műanyagok, például PMMA (Plexiüveg®) és polikarbonát ragasztására a feszültségből eredő repedések veszélye miatt.
- Nem alkalmas homlokzati panelek ragasztására. Ehhez használja a Parabond Panel.
- Műanyagok esetén a felületet alaposan meg kell tisztítani. Javasolt előzetes tapadásvizsgálatot végezni.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- GEV Emicode EC1plus címke: Rendkívül alacsony VOC-kibocsátás
- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.