

**TULAJDONSÁGOK**

- Az öntapadós rögzítőcsík lehetővé teszi a filmszalag nagyon egyszerű, teljesen rejtett felszerelését.
- Nyújtható
- A Paraband EPDM egy EPDM-alapú elasztomer fólia az építőelemek víz-, levegő- és párazáró lezárására.

ALKALMAZÁSOK

- Univerzálisan alkalmas felújításhoz és új építéshez.
- Alkalmas függönyfalak körüli használatra, acélhomlokzatoknál, ereszcatornák felújításánál, külső homlokzati hőszigetelésnél és ablakkeretek tömítésére.

SZEMÜVEG

Termék jellege	EPDM fólia
% Hosszúsági/keresztmetszeti szakítószilárdság: EN12311	>= 300%
Vízpáradiffúzióval Szembeni Ellenállás	50.000 u (EN 1931)
Vastagság: DIN 53855 (mm)	0.75
Időjárás- és UV-állóság	korlátlan
Szakítószilárdság (N/mm ²)	7 N/mm ² (EN 12311-2)
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +40°C
Hőállóság	-40°C - +120°C
Súly	folie: 0,713 kg/m ² (EN 1819-2)
Szakítószilárdság (N/mm ²)	> 10N/mm ² (EN 12310-2)
Tűzreakció osztály: EN11925-2 + EN13501-1	E
A Ragasztó Jellege	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
A Ragasztó Súlya	230 g/m ²
A Ragasztó Vastagsága	+ - 0,23 mm
Tapadóerő	>= 28N/25mm (DIN EN 1939(2003))
Hőállóság A Ragasztónál	-40°C - +100°C
Felbontatlan termékéletvárható	240 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

Fekete
100 mm : 6 x tekercs 25M/doboz - 360 egységek/raklap
150 mm : 4 x tekercs 25M/doboz - 240 egységek/raklap
200 mm : 4 x tekercs 25M/doboz - 192 egységek/raklap
250 mm : 2 x tekercs 25M/doboz - 120 egységek/raklap
300 mm : 2 x tekercs 25M/doboz - 120 egységek/raklap

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Az aljzatnak tartósan száraznak, tisztának, por-, festék- és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. és nyomás- és alakállóknak kell lennie. Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelel-e a vonatkozó szabványnak és műszaki előírásoknak.

Alkalmaz

- Asztalosmunkák körüli beépítésnél mindig alkalmazza a cserépfedési elvet (alulról kezdje, majd az oldalakat, végül a tetejét).
- Távolítsa el a keskeny védőfóliát, és rögzítse az asztalosmunkához.
- Távolítsa el a csatlakozó részeket, hogy kapcsolat jöjjön létre a szerkezetkész épülettel.
- Sarokkialakítás úgy, hogy vágást készítünk a külső szabad saroktól a belső sarokig 45°-ban.
- Az egész felületet nyomja le egy kemény lezorítóhengerrel.
- Ellenőrizze a tapadást 30 perc elteltével, ha a tapadás nem megfelelő, használjon alapozót.

Tiszta

- Ragasztómaradványok eltávolítása Parasilico Cleaner-rel. Bőrtisztítás vízzel és szappannal.

FIGYELMI PONTOK

- Porózus aljzatokon az ajánlott szélesség 8 cm.
- Ne használja olyan csatlakozásoknál, ahol a ragasztórétegen pangó víz kialakulásának kockázata van, például erkélyen, teraszon vagy folyosón.
- A termék kizárólag a terepszint feletti alkalmazásokra alkalmas.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.