

**TULAJDONSÁGOK**

- Az öntapadós rögzítőcsík lehetővé teszi a filmszalag nagyon egyszerű, teljesen rejtett felszerelését.
- Nyújtható
- Vakolható
- A Paraband Duo Extra egy tartós, víz- és légzáró fólia, amely PES (poliészter) és PA (poliamid) kombinációjából áll.
- A szalag légzáró és párafékező fólia-vlies kombinációból áll, tartós belső és külső tömítéshez.

ALKALMAZÁSOK

- Nagy tapadóerő a rögzítésszalagnál minden típusú ablakkereten és a szokásos aljzatokon (beton, fa, tégl, mészhomok tégl, alumínium, ...).
- Univerzálisan alkalmas felújításra és új építésre, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, például asztalosmunkákhoz, függönyfalakhoz, ablakkeretekhez, OSB- és rétegelt lemezekhez, homlokzati hőszigeteléshez, ...

SZEMÜVEG

Termék jellege	PES-vliesz PA-val
% Hosszúsági/keresztmetszeti szakítószilárdság: EN12311	>= 50% / >= 30%
Időjárás- és UV-állóság	6 hónap
Esőállóság: EN 1027	900 Pa
Ud-érték	vochtvariabel 0,3m < ud < 20m (EN ISO 12572/EN 1931)
Szakítószilárdság (N/mm ²)	Longitudinal: >= 200N/50mm (EN 12311) / Transverse: >= 150N/50mm (EN 12311)
Vízállóság	> 200 cm WS
Légáteresztő képesség: EN 12114	< 0,03m ³ /h.m
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +40°C
Hőállóság	-40°C - +80°C
Súly	Folie: 80 g/m ² (+/-10%) (EN 1819-2)
Tűzreakció osztály EN13501-1	E
A Ragasztó Jellege	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
A Ragasztó Súlya	230 g/m ²
A Ragasztó Vastagsága	+ - 0,23 mm
Tapadóerő	>= 28N/25mm (DIN EN 1939(2003))
Hőállóság A Ragasztónál	-40°C - +100°C
Felbontatlan termékéletjárási időtartam	240 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

Fekete
100 mm : 6 x tekercs 25M/doboz - 360 egységek/raklap
150 mm : 4 x tekercs 25M/doboz - 240 egységek/raklap
200 mm : 4 x tekercs 25M/doboz - 192 egységek/raklap
250 mm : 2 x tekercs 25M/doboz - 120 egységek/raklap

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Az aljzatnak tartósan száraznak, tisztának, por-, festék- és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. és nyomás- és alakállónak kell lennie. Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelel-e a vonatkozó szabványnak és műszaki előírásoknak.

Alkalmaz

Belső oldal

- A Paraband Duo Extra-t tekerje le és vágja méretre megfelelő ráhagyással.
- Távolítsa el a védőcsíkot a vakolható oldalról.
- Ragassza fel a teljes ragasztófelületet a keret oldalára, majd nyomja le kemény hengerrel.
- Ne sarokban kezdje, hanem két sarok között, és minden saroknál kb. 4 cm átfedést készítsen.
- A sarokban alakítson ki egy extra hurkot („fület”) a fólia ragasztósávjainak egymáshoz nyomásával. A hurok hossza általában kb. 20 mm (1,5 cm-es keretnél körben).
- Helyezze be az ablakot és a szükséges peremszigetelést.
- Távolítsa el az öntapadó oldal védőfóliáját, és nyomja le kemény hengerrel.

Külső oldal

- A keret körüli szereléskor mindig alkalmazza a tetőcserép-elvet (alulról induljon, majd oldalak, végül a teteje).
- Távolítsa el a védőfóliát, és rögzítse a szalagot a keretre.
- Távolítsa el a csatlakozó részeket a szerkezethez való kapcsolódáshoz.
- A sarkot úgy alakítsa ki, hogy a külső szabad saroktól a belső sarokig 45°-os vágást készít.
- Az egész felületet kemény hengerrel nyomja le.
- 30 perc múlva ellenőrizze a tapadást. Ha nem megfelelő, alapozót kell használni.

FIGYELMI PONTOK

- Ne használja közvetlen napfényben.
- Porózus aljzatokon az ajánlott szélesség 8 cm.
- Ne használja olyan csatlakozásoknál, ahol a ragasztórétegen pangó víz kialakulásának kockázata van, például erkélyen, teraszon vagy folyosón.
- A termék kizárólag a terepszint feletti alkalmazásokra alkalmas.
-
- Porózus anyagoknál (beton, Ytong, ...) 80 mm-es ragasztási zóna javasolt.
- A tapadóerő nagymértékben függ az aljzattól, és előzetesen tesztelni kell. Ha a tapadóerő nem elegendő, alapozót kell használni.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.