

**TULAJDONSÁGOK**

- Az öntapadós rögzítőcsík lehetővé teszi a filmszalag nagyon egyszerű, teljesen rejtett felszerelését.
- Nyújtható
- Vakolható
- A szalag egy légzáró és párafékező fólia-vlies kombinációból áll a tartós belső tömítéshez.
- Kiegészítő fehér akrilát ragasztóréteg a vakolható részen az egyszerű és gyors telepítéshez.

ALKALMAZÁSOK

- Univerzálisan alkalmas felújításhoz és új építéshez.
- Nagy tapadóerő a rögzítőszalagnál minden típusú ablakkereten és a szokásos aljzatokon (beton, fa, téglá, mészhomok téglá, alumínium, ...).
- A Paraband Interior Extra a légzáró kivitelezéshez használható az asztalosmunkák, függönyfalak, ablakkeretek, OSB- és rétegelt lemezek belső oldalán, ...

SZEMÜVEG

Termék jellege	PES-PE-PES
% Hosszúsági/keresztmetszeti szakítószilárdság: EN12311	70% / 100%
Időjárás- és UV-állóság	3 hónap
Ud-érték	35m +/- 5 (EN 1931)
Szakítószilárdság (N/mm ²)	Longitudinal: 170N/50mm (EN 12311-2/A) / Transverse: 120N/50mm (EN 12311-2/A)
Vízállóság	Geslaagd bij 2kPa (EN 1928)
Légáteresztő képesség: EN 12114	Am < 0,1m ³ /h.m
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +35°C
Hőállóság	-40°C - +100°C
Súly	folie: 115 g/m ² (+/-10%) (EN 1819-2)
Szakítószilárdság szeggel történő átszakítás ellen	Longitudinal: 50 N (EN 12310-1) / Transverse: 70 N (EN 12310-1)
Tűzreakció osztály EN13501-1	E
A Ragasztó Jellege	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
A Ragasztó Súly	230 g/m ²
A Ragasztó Vastagsága	+ - 0,23 mm
Tapadóerő	>= 35N/25mm (DIN EN 1939(2003))
Hőállóság A Ragasztónál	-40°C - +100°C
Felbontatlan termékéletvárható	240 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C.-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

Fehér
100 mm : 6 x tekercs 25M/doboz - 360 egységek/raklap
150 mm : 4 x tekercs 25M/doboz - 240 egységek/raklap
200 mm : 4 x tekercs 25M/doboz - 192 egységek/raklap

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

250 mm : 2 x tekercs 25M/doboz - 120 egységek/raklap

300 mm : 2 x tekercs 25M/doboz - 120 egységek/raklap

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Az aljzatnak tartósan száraznak, tisztának, por-, festék- és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. és nyomás- és alakállóknak kell lennie. Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelel-e a vonatkozó szabványnak és műszaki előírásoknak.

Alkalmaz

- Görgesse le a Paraband Interior Extra szalagot, és vágja méretre elegendő ráhagyással.
- Távolítsa el a védőcsíkot a Paraband Interior Extra vakolható oldalán lévő ragasztócsíkról.
- Helyezze fel a ragasztósáv teljes felületét az asztalosmunka oldalára, és nyomja le egy kemény leszorítóhengerrel.
- Ne a sarokban kezdje, hanem a két sarok közötti hosszon, és minden sarok végén készítsen kb. 4 cm-es átfedést.
- A sarokban biztosítson egy extra hurkot (hajtott fület) a fóliában úgy, hogy a ragasztócsíkokat egymáshoz ragasztja. A hurok hossza általában kb. 20 mm (1,5 cm-es kárványítás és körben asztalosmunka esetén).
- Helyezze be az ablakot és a szükséges peremszigetelést.
- Távolítsa el a védőfóliát az öntapadó oldalról, és nyomja le egy kemény hengerrel.

Tiszta

- Ragasztómaradványok eltávolítása Parasilico Cleaner-rel. Bőrtisztítás vízzel és szappannal.

FIGYELMI PONTOK

- Ne használja közvetlen napfényben.
-
- Porózus anyagoknál (beton, Ytong, ...) 80 mm-es ragasztási zóna javasolt.
- A tapadóerő nagymértékben függ az aljzattól, és előzetesen tesztelni kell. Ha a tapadóerő nem elegendő, alapozót kell használni.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.