TECHNIKAI ADATLAP

PARACOL SOFT FLOOR



TULAJDONSÁGOK

- Erősen és gyorsan tapad
- Rövid várakozási idő
- Nagyon alacsony kibocsátású
- Egykomponensű ragasztó
- Felhasználásra kész
- Nagyon jó feldolgozhatóság
- Vízbázisú
- Ellenáll a lehúzási terhelésnek.
- Oldószermentes

ALKALMAZÁSOK

- Rugalmas padlóburkolatok ragasztása beltéri alkalmazásokhoz, például cushion vinyl, linóleum és számos, általánosan használt hátoldallal rendelkező szőnyegtípus
- Parafa, valamint homogén és heterogén PVC padlóburkolatok ragasztása tekercses és lap formátumban
- Alkalmas padlófűtéssel rendelkező padlókhoz és padlóhűtés (visszafordítható rendszer)
- A két aljzat egyikének porózusnak kell lennie

SZEMÜVEG	
Termék jellege	Akrilát diszperzió
Sűrűség (g/ml)	1.55
Konzisztencia	paszta
Az aljzat hőmérséklete	+15°C
Feldolgozási hőmérséklet	+15°C - +25°C
Adóköteles után	24 h
Várakozási idő	10 - 15 perc
Nyitva tartás 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál	30 perc
Felbontatlan terméklejárhatóság	15 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN
vödör 15kg - 33 egységek/raklap Krétafehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Az aljzatnak tartósan száraznak, teljesen sík, tisztának, por-, festék- és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. és nyomás- és alakállónak kell lennie. Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelel-e a vonatkozó szabványnak és műszaki előírásoknak.
- Szükség esetén hordjon fel legalább 2 mm vastag kiegyenlítő réteget (DL Egaline), különösen nem nedvszívó aljzatok esetén, zárt hátoldalú padlóburkolattal kombinálva.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Utolsó frissítés: 28-11-2026

- A padlóburkolatot ragasztás előtt megfelelően akklimatizálni és feszültségmentesíteni kell.
- Az erősen nedvszívó aljzatokat a ragasztó felhordása előtt kezelje Primer WB-vel.

Alkalmaz

- Meleg vizes padlófűtés esetén a rendszert legalább 72 órával a felhordás előtt ki kell kapcsolni. A padlófűtést csak a padló teljes elkészülte után 3 nappal kapcsolja vissza.
- A ragasztót megfelelő fogazott simítóval (lásd a fogyási táblázatot), 60°-os szögben, egyenletesen hordja fel az aljzatra.
- A padlóburkolatot 10 perces rövid várakozási idő után, a 30 perces nyitott időn belül fektesse le.
- Lefektetés után a padlóburkolat teljes felületét alaposan simítsa le, hogy a ragasztó egyenletesen eloszoljon a hátoldalon, és ne maradjon alatta levegő. A végeket, egyenetlen illesztéseket és deformációkat súlyozza le vagy hengerelje át.
- A lerakás után 20 perccel ismét simítsa le a teljes padlóburkolatot, különösen az illesztéseknél és a széleknél.

Fogyasztás

- Simával hátoldallal rendelkező padlóburkolat: kb. 300 - 350 g/m², A2-es fogazású ragasztókammal
- Nem egyenletes hátoldallal rendelkező padlóburkolat: kb. 400 - 450 g/m², B1-es fogazású ragasztókammal
- Durva hátoldallal rendelkező padlóburkolat: kb. 600 - 650 g/m², B2-es fogazású ragasztókammal

Tiszta

- A ki nem keményedett maradványokat vízzel tisztítsa le
- A kikeményedett termék csak mechanikusan távolítható el.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Ne vigye fel olyan felületekre, amelyek nem védettek a talajvíz ellen. Szükség esetén vigyen fel nedvességzáró réteget (Hydroblocker 3K).
- A várakozási idő és a nyitott idő több tényezőtől függ. Az idő rövidebb magasabb hőmérsékleten és alacsonyabb páratartalom mellett. Az idő hosszabb alacsonyabb hőmérsékleten, magasabb páratartalom mellett és alacsony szívófelületeken.
- Nem alkalmas nagy belső feszültségű vagy korlátozott méretstabilitású dryback LVT-hez.
- Nem alkalmas nedves helyiségekben vagy nedvességgel való tartós érintkezésre

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- GEV Emicode EC1plus címke: Rendkívül alacsony VOC-kibocsátás
- Francia VOC-kibocsátási osztály A+

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Utolsó frissítés: 28-11-2026