



## TULAJDONSÁGOK

- Plasztikus-elasztikus, egykomponensű akril festőtömeg
- Nagyon jó feldolgozhatóság
- Magas színtartósság
- Festhető száradás után
- Oldószer- és ftalátmentes
- A mozgást 12,5%-ig nyeli el.
- Alacsony szagú

## ALKALMAZÁSOK

- Tömítés kis- és közepes mozgású hézagokban (legfeljebb 12,5%), például ajtó- és ablakkeretek, lépcsők, falak, padlók, mennyezetek körül...
- Repedések és repedések tömítése és kitöltése.
- Alkalmas minden porusos felületre (fa, kő, beton, vakolat...), fém és kerámia csempék.
- Kültéri alkalmazásokhoz, ahol a fugákat át kell festeni.

## SZEMÜVEG

|                                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Termék jellege                                                              | Akrilát diszperzió                                                            |
| Sűrűség (g/ml)                                                              | 1.62                                                                          |
| Feldolgozási hőmérséklet                                                    | +5°C - +40°C                                                                  |
| Hőállóság                                                                   | -20°C - +80°C                                                                 |
| Keményítőrendszer                                                           | Víz elpárolgása                                                               |
| Megkötési sebesség 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál (mm, 24 óra után) | 0.5                                                                           |
| Jelleg                                                                      | Plasztikus-rugalmas                                                           |
| Páraáteresztő képesség: ISO 15106 (μ)                                       | 5,000                                                                         |
| Képződés 23°C-on és 50% páratartalomnál (min.)                              | 30                                                                            |
| Shore A keménység: ISO 868                                                  | 12                                                                            |
| Maximálisan megengedett deformáció: ISO 11600                               | 12.5%                                                                         |
| Modulus törésnél: ISO 8339 (N/mm²)                                          | 0.03                                                                          |
| % Szakadási nyúlás: ISO 8339                                                | 500                                                                           |
| Felbontatlan terméklejárhatóság                                             | 15 hónap                                                                      |
| Tárolási feltételek                                                         | Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt. |

## CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

**25 x patron 310ML/doboz - 1200 egységek/raklap**

Tölgy, Szürke, Fehér, Fekete, Barna

**25 x patron 300ML/doboz - 1200 egységek/raklap**

Szürke, Fehér, Barna, Tölgy, Fekete

**20 x kolbász 600ML/doboz - 900 egységek/raklap**

Fehér

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Készítmény

- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

## Primer

- Tapadó alapozóként a termék egy része vízzel hígítható.

## Alkalmaz

- Hordja fel a terméket a tubusból vagy a fóliás csomagolásból kézi vagy pneumatikus tömítőpisztoly segítségével.
- A fugaszélesség és -forma nagyon fontos. Kerülje a vékony fugákat.
- Ne terhelje a fugát hővel, mechanikailag vagy kémiaiag a teljes kikeményedésig.

## Ízületi méretek

- Megfelelő fugaszélesség: 5 mm-től 25 mm-ig, 10 mm-es szélességű fugák: a fugamélységnek megegyeznie kell a fugaszélességgel. 10 mm-nél szélesebb fugák: a fugamélység = (fugaszélesség / 3) + 6 mm.

## Befejezés

- Simítsa a hézagok kialakítása előtt a Perfect Joint Tool simítóval vagy vízzel megnedvesített glettvassal.

## Tiszta

- Az eszközöket, felületeket és a ki nem száradt maradványokat vízzel lehet tisztítani
- Szilárdulás után a terméket lehetőség szerint mechanikusan távolítsa el.

## Javítás

Ehhez ugyanazt a anyagot javasoljuk.

## Festék

- Átfesthető víz- és oldószer alapú festékekkel a megkötés után. A megkötési idő a fugaméretek függvényében változhat.
- A rendelkezésre álló festéktípusok széles skálája miatt javasolt előzetesen tesztelni a gitt/ragasztó és a festék közötti kompatibilitást.
- A túl gyors átfestés a festék megrepedését és/vagy mattulásának csökkenését okozhatja. A festékben repedések is kialakulhatnak, mivel a festék kevésbé rugalmas, mint a gitt.

## BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

## FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas állandó vízbemerítésre
- Nem alkalmas bitumenes felületeken való használatra.
- Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) felületeken való használatra.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Nem alkalmas üvegkötésekhez.
- A gitt a víz elpárolgása révén köt ki. Alacsony hőmérsékleten és magas páratartalom mellett az elpárolgás és így a kötés is lassabb.
- Eső és fagyveszély esetén ne dolgozzon fel.
- Kültéri használat esetén védje a fugát az esőtől a kötés ideje alatt, majd a teljes kötés után festse át.
- Nem alkalmas dilatációs hézagokra (tágulási hézagokra).
- Kerülje a víz (eső vagy más formák) minden érintkezését 2 órán át a vízszigetelő termék felhordása után a kimosódás megakadályozása érdekében.
- Nem alkalmas üvegen való használatra.

## TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- CE megfelelés EN 15651-1: F EXT-INT 12,5 P szabványnak
- GEV Emicode EC1plus címke: Rendkívül alacsony VOC-kibocsátás
- Francia VOC-kibocsátási osztály A+
- SNJF: Homlokzat 12,5 P (Société National du Joint Français)



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.