

**TULAJDONSÁGOK**

- Felhasználásra kész
- Festhető száradás után
- Ellenálló akár 1250°C-ig

ALKALMAZÁSOK

- Repedések, hézagok és nyílások javítása, tömítése és kitöltése kandallók, kályhák, kemencék és kémények körül.
- Jó tapadás fém, téglá és beton felületeken. Alapozó használata nem szükséges.
- Kizárólag beltéri használatra.
- Alapozó nélkül tapad szinte minden építőipari és ipari anyaghoz, mint például alumínium, mázas csempék, poliészter, ABS, polisztirol, sárgaréz, acél, rozsdamentes acél, kezelt fa, kemény PVC, üveg stb.

SZEMÜVEG

Sűrűség (g/ml)	1.9
Konzisztencia	paszta
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +40°C
Hőállóság	akár 1250°C-ig
pH	10
Térfogatvesztés (zsugorodás): ISO 10563	< 15%
Képződés 23°C-on és 50% páratartalomnál (min.)	30
Shore A keménység: ISO 868	90
Maximálisan megengedett deformáció: ISO 11600	3%
Felbontatlan termékélejárhatóság	9 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C.-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

25 x patron 310ML/doboz - 1200 egységek/raklap

Antracit szürke

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**Készítmény**

- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Alkalmaz

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Hordja fel a terméket a tubusból vagy a fóliás csomagolásból kézi vagy pneumatikus tömítőpisztoly segítségével.
- A fugaszélesség és -forma nagyon fontos. Kerülje a vékony fugákat.
- Ne terhelje a fugát hővel, mechanikailag vagy kémiaailag a teljes kikeményedésig.

Befejezés

- Simítás a rétegezéshez a Perfect Joint Tooling Agent simítóanyaggal és/vagy a Perfect Joint Tool simító palettával.

Tiszta

- Az eszközöket, felületeket és a ki nem száradt maradványokat vízzel lehet tisztítani
- Szilárdulás után a terméket lehetőség szerint mechanikusan távolítsa el.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas kültéri használatra.
- Ne használja fűtési és gázvezetékekhez. Elektromos berendezéseknél történő alkalmazása veszélyes lehet (a termék vezetőképessége miatt).

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.