



TULAJDONSÁGOK

- Ragasztó
- Tartósan rugalmas
- Kompatibilis természetes kővel
- Kiváló tapadás szinte minden építőanyagon
- Kiváló UV-állóság
- Alkalmas száraz és nedves időjárási körülményekre
- Száraz és enyhén nedves felületekre is felvihető
- Nagyon magas kezdeti tapadás ('high tack')
- Magas végállóság
- Nem okoz korróziót fém ragasztásakor
- Festhető legtöbb víz- és oldószer alapú festékkel
- Jó ellenállás az "ujjnyomásra", a ragasztó nehezen karcosítható le az ujjakkal
- Oldószer-, izocianát-, és ftalátmentes

ALKALMAZÁSOK

- Mindent ragasztani és összeszerelni.
- Fa és műanyag padlók, díszítések, keretek, kábelcsatornák, ablakpárkányok ragasztása...
- Anyagok ragasztása az autóiparban.
- Ragasztás belsőépítészetben és mennyezetkészítésben: falburkolat rendszerek és mennyezetpanelek, szigetelő panelek (ásványgyapot, fa rostcement, PUR, PIR, PS).
- Alkalmas biztonságos környezetekre (börtön, kórház), ahol a tömítőanyagnak keménynek kell lennie.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Hibrid polimer
Sűrűség (g/ml)	1.56
Alkatrészek száma	1
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +40°C
Hőállóság	-40°C - +90°C
Keményítőrendszer	Kereszthálózás a levegő nedvességtartalmának hatására
Megkötési sebesség 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál (mm, 24 óra után)	2.5 - 3
Képződés 23°C-on és 50% páratartalomnál (min.)	17
Shore A keménység: ISO 868	60
Maximálisan megengedett deformáció: ISO 11600	20%
Modulus 100% nyújtáskor: ISO 8339 (N/mm ²)	1.6
Modulus törésnél: ISO 8339 (N/mm ²)	1.7
% Szakadási nyúlás: ISO 8339	110
Szárazanyag-tartalom	±100%
Felbontatlan terméklejárhatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

25 x patron 290ML/doboz - 1200 egységek/raklap

Bézs, RAL8016 Mahagóni barna, RAL7004 Jelzésszürke, Fehér, Fekete

12 x patron 290ML/doboz - 1200 egységek/raklap

RAL7004 Jelzésszürke, Fehér, Fekete

20 x kolbász 600ML/doboz - 900 egységek/raklap

Fehér, Fekete

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- Az aljzatnak szilárdnak, kellően stabilnak és tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.
- Távolítsa el az állóvizet, a vízfilmet vagy a cseppeket. A legjobb tapadást száraz felületen éri el, de az aljzatnak nem kell teljesen száraznak lennie.

Primer

- Erősen szívó felületek esetén javasoljuk a Hibrid & PU alapozó használatát (átlátszó vagy fekete, száradási idő kb. 15 perc).

Alkalmaz

- A terméket a fúvóka segítségével csíkokban vagy pontokban vigye fel az alapra vagy a ragasztandó elemre. A csíkokat függőleges sorokban és egymással párhuzamosan kell felvinni, hogy a nedvesség elérhesse a ragasztót a csíkok között.
- A ragasztandó elemet a lehető leghamarabb (legkésőbb 10 percen belül) helyezze fel (a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően). Az anyag még korrigálható. Ezután nyomja meg erősen vagy ütögesse meg enyhén gumialapáccsal.
- Hagyjon 3,2 mm-es hézagot a ragasztandó elemek között (távtartókkal vagy habszalaggal), hogy a ragasztó elnyelhesse a deformációkat (különösen fontos kültéri vagy nedves körülmények között).
- Ha a ragasztórétegnek csak kis mértékű deformációkat kell felvennie a szerkezeti elemek között, akkor elegendő lehet egy vékonyabb ragasztóréteg (min. 1,5 mm) (pl. belső téri alkalmazások esetén).
- A belső szilárdság közvetlenül a felhordás után olyan, hogy ragasztás lehetséges szorítók vagy ideiglenes támaszok nélkül.

Tiszta

- Szükség esetén a széleken kifolyó ragasztót spatulával lehet befejezni. A ki nem száradt ragasztómaradványokat Parasilico Cleaner-rel, Multi-Purpose Super Cleaner-rel vagy tisztító törlőkkel lehet eltávolítani
- Szilárdulás után a terméket lehetőség szerint mechanikusan távolítsa el.

Festék

- Átfesthető víz- és oldószer alapú festékekkel a megkötés után. A megkötési idő a fugaméretektől függvényében változhat.
- 48 óra elteltével a felületet először meg kell tisztítani, mielőtt újra festenék.
- A rendelkezésre álló festéktípusok széles skálája miatt javasolt előzetesen tesztelni a gitt/ragasztó és a festék közötti kompatibilitást.
- Az alkidfestékeknek hosszabb száradási időre van szükségük.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas állandó vízbemerítésre
- Nem alkalmas bitumenes felületeken való használatra.
- Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) felületeken való használatra.
- Nem alkalmas poliakrilát és polikarbonát felületeken való használatra.
- Nem alkalmas szaniter célokra (nem penészedésgátló).
- Nem alkalmas szigetelő üvegek élzárásés való használatra. Kerülje a közvetlen érintkezést.
- Kompatibilis a legtöbb PVB fóliával a laminált üvegen. A piacon lévő számos rendszer és a változó összetétel miatt ez nem garantálja a kompatibilitást az összes PVB fóliával.
- Nem alkalmas falazat ragasztására homlokzati tartókhoz.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- GEV Emicode EC1plus címke: Rendkívül alacsony VOC-kibocsátás
- Francia VOC-kibocsátási osztály A+
- ISEGA tanúsítvány az egyezőségről élelmiszer-előkészítő és -feldolgozó helyiségekben való használatra



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.