



TULAJDONSÁGOK

- Folyékony ragasztó
- Magas tapadási szilárdság.
- Magas minőségű gyantákkal és illatmentes oldószerek speciális keverékével.

ALKALMAZÁSOK

- Rétegelt és laminált panelek, gumi- és műanyag profilok, bőr, fa, furnér, forgácslap, parafa, szálascement, fémek ragasztása egymáshoz és egymásra.
- Ideális vízszintes alkalmazásokhoz.
- Kizárólag beltéri használatra.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Polikloroprénnel, magas minőségű gyantákkal és aromátmentes oldószerek speciális keverékével
Sűrűség (g/ml)	0.9
Feldolgozási hőmérséklet	> +10°C
Hőállóság	-40°C - +70°C
Felbontatlan termékéletvárható idő	18 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

2 x fémdoboz 5L/doboz - 216 egységek/raklap

Barna bézs

12 x fémdoboz 750ML/doboz - 600 egységek/raklap

Barna bézs

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Alkalmaz

- Használat előtt jól keverje fel a ragasztót (a tartályt legfeljebb 45 percig hagyja nyitva).
- Ezután ecsettel vagy spatulával kenje fel a felületekre.
- Hagyja a ragasztót 15-30 percig száradni (az anyag hőmérsékletétől és páratartalmától függően).
- A ragasztott elemek akkor illeszthetők össze, amikor a ragasztófilm már nem tapad az ujjakhoz.
- Ekkor az elemeket keményen össze kell nyomni a teljes felületen.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- A préselés után a ragasztás nem korrigálható.

Tiszta

- A ki nem száradt terméket acetonnal lehet eltávolítani.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) felületeken való használatra.
- Nem alkalmas polisztirolra (XPS, EPS).
- Nem alkalmas lágy PVC-re való használatra.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.