

**TULAJDONSÁGOK**

- Kézi egykomponensű PU hab
- Ragasztóhab
- Felhasználásra kész
- Kiváló tapadás szinte minden építőanyagon
- Magas vízállóság.
- Alacsony utólagos táulás és expanziós nyomás.
- A ragasztott részek ± 2 óra múlva terhelhetők.

ALKALMAZÁSOK

- Könnyű hőszigetelő panelek ragasztása polisztirol (XPS, EPS) és poliuretán (könnyű PUR és könnyű PIR) alapján beltéri alkalmazásokban (előzetesen tesztelje a tapadást).
- Belső falpanelek ragasztása, mint például MDF, gipszkarton, gipszrostos lemezek (gipszkarton), kompozit lemezek és OSB lemezek.
- Cellásbeton blokkok ragasztása nem teherhordó belső falhoz.
- Hézagok és üregek kitöltése szigetelőlapok között (ha UV-védelemmel ellátva).
- Ablakpárkányok ragasztása.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Poliuretán prepolimer
Alkatrészek száma	1
Nyírófeszültség (N/mm ²)	0,047 (8 mm vastagságú hab - EOTA TR046-ETICS)
EPS húzószilárdsága betonon 23°C-on (N/mm ²)	0,12 (8 mm habvastagság - EOTA TR046-ETICS)
Ragasztókapacitás	Szigetelőpanelek és falpanelek ragasztása Ø 30 mm gyönggyel (ahol a panel nyomása után a panel felületének 40%-a van lefedve): $\pm 8 - 12$ m ² . Pórusbeton építőkövek ragasztása nem teherhordó belső falhoz Ø 30 mm gyönggyel: legfeljebb 12 m ² falfelület.
Feldolgozási hőmérséklet	-5°C - +30°C
Hőállóság	-50°C - +90°C
Keményítőrendszer	Reakció a nedvesség hatására
Adóköteles után	± 2 h
A termék hőmérséklete alkalmazáskor	+5°C - +25°C (optimálisan 20°C-on)
Ragadásmentes: TM 1014 (min.)	5 - 10
Hővezetési tényező: EN 12667, TM 1020 (W/mK)	0.034
Tűzreakció osztály DIN4102-1	B2
Felbontatlan termékéletjárvárhossz	15 hónap
Tárolási feltételek	Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C-+30°C között.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN**12 x kannával 750ML/doboz - 672 egységek/raklap**

Narancssárga

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra. Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- Minden felületen előzetes vizsgálat ajánlott.
- A hűtött dobozokat langyos vízben melegítse. A dobozt nem szabad +30°C fölé hevíteni. A túl meleg dobozokat hűtse le vízben. Rázza meg a dobozt időnként, hogy gyorsabban elérje a kívánt hőmérsékletet.
- Ellenőrizze, hogy a felület megfelelő teherbíró képességgel rendelkezik-e. Ellenőrizze a meglévő bevonatok tapadását. A nem teherbíró rétegeket vagy laza részeket el kell távolítani. A porszerű felületeket megfelelő fixálóval előkezeljük.
- A felületeknek por- és zsírmentesnek kell lenniük. Mindig előzetesen nedvesítse meg a felületeket, mert a hab a nedvesség hatására kitágul.
- Legalább 20-szor erőteljesen rázza fel a habos kannát.
- Tartsa a dobozt függőlegesen, amikor az adaptert (szalmát) a szelephez rögzíti.

Alkalmaz

- A hab kifújásához tartsa fejjel lefelé a kannát.
- Mély fugák esetén több rétegben vigye fel, és a rétegek között nedvesítse be.
- Felhordás közben rendszeresen rázza fel a tartályt.
- Használat után állítsa a habdobozt függőlegesen.

A szigetelőlemezek ragasztása belső és külső falszigetelő rendszerekben

- A külső homlokzati hőszigetelő rendszerek ragasztása csak előzetes tanulmány és előzetes ismeretek birtokában megengedett. A felhasznált szigetelőlemeznek alkalmasnak kell lenniük külső falszigetelésre (lásd a szigetelőlemez gyártójának használati utasítását).
- A ragasztóhabot legalább 30 mm átmérőjű rillekben vigye fel a panel szélei mentén ($\pm$ 3-4 cm-re a peremtől) és középen w alakban úgy, hogy a felület 40%-a fedve legyen a panel felpréselése után.
- Miután a ragasztóhabot felhordta a szigetelőpanelre, várjon 2-3 percet, majd nyomja a panelt a homlokzathoz, és helyezze a helyére.
- Ha a panelek további mechanikus rögzítésére van szükség, a mechanikus rögzítést közvetlenül a szigetelőpanel homlokzatra történő felhelyezése után kell elvégezni.
- A ragasztóhab 5 perc elteltével tapadásmentes. Ha a ragasztóhab már a panel homlokzatra történő felhelyezése előtt nem ragad, a ragasztóhabot újra fel kell helyezni.
- A szigetelőlemezeket soronként, alulról felfelé kell elhelyezni, úgy, hogy alátámasztva legyenek. A szigetelőlemezeket a sarkoknál gérnázni kell. Kérjük, kövesse a panel gyártójának utasításait.
- Keményedés közben a ragasztóhab kissé kitágulhat. Ekkor nyomja vissza kissé a panelt.
- $\pm$ 2 óra elteltével a ragasztóhab kellően megszilárdult, és a munka folytatható.

Belső felhasználásra szánt falpanelek ragasztása

- Vigye fel a ragasztóhabot legalább 30 mm átmérőjű csíkokban a panel széleire. A panel közepére W alakban vigye fel a ragasztóhabot úgy, hogy a falpanel lenyomása után a felület 40%-a fedett legyen.
- Miután a ragasztóhabot felvitte a panelre, várjon 2-3 percet, majd nyomja a panelt az alaphoz és állítsa be a megfelelő pozícióba. A ragasztóhab 5 perc elteltével nem tapad. Ha a ragasztóhab már nem tapad, mielőtt a panel az alaphoz lenne rögzítve, újra kell alkalmazni a ragasztóhabot.
- A panelt addig kell támogatni, amíg a ragasztóhab teljesen meg nem köt. Kötés közben a PU ragasztóhab kissé kitágulhat. Finoman nyomja vissza a panelt.
- Kb. 2 óra elteltével a ragasztóhab megfelelően megkötött és folytathatja a munkát.

Nem teherhordó belső falak pórusbeton építőelemeinek ragasztása

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- A Parafoam Panelglue 1K csak nem teherhordó belső falak pórusbeton blokkjainak ragasztására alkalmas, maximum 3 méter magasságig (egy emelet magasságig). A ragasztóhab csak akkor használható, ha a blokkok közötti terhelés egyenletes eloszlása biztosított.
- Az alsó sor köveket habarccsal kell elhelyezni, hogy tökéletesen vízszintes legyen.
- A következő sor köveknél a ragasztóhabot két, 30 mm átmérőjű párhuzamos csíkban vigye fel a kő széléhez képest (kb. 3-4 cm-re a széltől) mind a vízszintes, mind a függőleges felületre. Nedvesítse meg a kő felületét a ragasztóhab alkalmazása előtt.
- Várjon 2-3 percet, majd helyezze fel a követ. Ne várjon tovább 5 percnél.
- Az oldalakon felszabaduló ragasztóhabot hagyja megkötni, majd vágja le.
- Minden kőornak vízszintesnek kell lennie. Szükség esetén csiszolja a köveket.
- Rendszeresen rázza fel a habpisztolyt.
- A mennyezet és a fal közötti rést is kitöltheti Parafoam Panelglue 1K-val.

Ablakpárkányok ragasztása

- Ellenőrizze, hogy az aljzat vízszintes-e.
- Használjon távtartókat az ablakpárkány megtámasztásához.
- Vigye fel a ragasztóhabot 30 mm átmérőjű csíkokban, párhuzamosan a széllel (kb. 3-4 cm-re a széltől).
- Helyezzen súlyokat az ablakpárkányra, amíg a ragasztóhab teljesen meg nem köt (kb. 2 óra).

Tiszta

- Friss habot azonnal távolítsa el PU Foam & Gun Cleaner-rel. Megkeményedett habot mechanikusan vagy Parafoam Remover-rel távolítsa el.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem tapad PE, PP, PTFE, szilikon, olaj, zsír és hasonló felületekre.
- Nem alkalmas hosszan tartó UV-sugárzásnak való kitettségre. Hosszabb ideig tartó kitettség esetén takarja le a terméket.
- A megadott műszaki értékeket +23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett határozták meg, hacsak másként nem jelezzük. Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és az aljzat típusától függően változhatnak.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.