



TULAJDONSÁGOK

- Egykomponensű PU habpisztoly
- Magas vízállóság.
- Alacsony tágulási nyomás (megakadályozza az anyag deformációját).
- Jó hő- és hangszigetelés.
- A kikeményedett habszivacs vágható, fűrészelhető, vakolható és festhető.
- Precíz adagolás az NBS pisztoly segítségével.
- Zsugorodásmentes
- Kiváló tapadás a leggyakoribb építőanyagokon, mint például fa, beton, tégl, gipsz, fém, polisztirol (EPS és XPS), poliészter, poliuretán, PU hab, kemény PVC...

ALKALMAZÁSOK

- Fugák tömítése, szigetelése és kitöltése, mint például: fal-plafon csatlakozások, nyílások tetőszerkezetekben, előregyártott elemek között, ablak- és ajtókeretek tömítése, tetőablakok, kéményparapeték, csövek és vezetékek körüli terek...
- Könnyű hőszigetelő panelek ragasztása polisztirol (XPS, EPS) és poliuretán (könnyű PUR és könnyű PIR) alapján beltéri alkalmazásokban (előzetesen tesztelje a tapadást).
- Üregek tömítése a szaniter, fűtés és elektromos vezetékek területén

SZEMÜVEG

Termék jellege	Poliuretán prepolimer
Ragasztókapacitás	8 m ²
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +30°C (optimális 20°C-on)
Hőállóság	-50°C - +90°C
Sűrűség hézagonként 3x10 cm (kg/m ³)	15 - 19
Nyomásállóság TM 1011, nedves felületen (N/cm ²)	0,5
Keményítőrendszer	Reakció a nedvesség hatására
TM 1018 szakítószilárdság, nedves felületen (N/cm ²)	6
A termék hőmérséklete alkalmazáskor	+5°C - +25°C (optimálisan 20°C-on)
Rek egy törésnél, TM 1018, nedves felület (%)	22
Habfelhasználás: TM 1003 (l)	35
Habfelhasználás 3x5 cm-es fugában (m)	14
Térfogatvesztés (zsugorodás): TM 1004	< 1%
Ragadásmentes: TM 1014 (min.)	6 - 10
Vágási idő: TM 1005 (min.)	30
Megkötött fugában 3x5 cm (óra)	< 8 h
Hővezetési tényező: EN 12667, TM 1020 (W/mK)	0.033
Hanggátlási index Rw: EN ISO 10140 (dB)	62
Nyírófeszültség TM 1012, nedvesített aljzat (N/cm ²)	2
Tűzreakció osztály DIN4102-1	B3
Felbontatlan terméklejárhatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C - +30°C között.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- A hűtött dobozokat langyos vízben melegítse. A dobozt nem szabad +30°C fölé hevíteni. A túl meleg dobozokat hűtse le vízben. Rázza meg a dobozt időnként, hogy gyorsabban elérje a kívánt hőmérsékletet.
- A felületeknek por- és zsírmentesnek kell lenniük. Mindig előzetesen nedvesítse meg a felületeket, mert a hab a nedvesség hatására kitágul.
- Használat előtt a flakont legalább 20 alkalommal alaposan fel kell rázni. A már pisztolyra csavart flakont ne csak a pisztolyt fogva rázza fel.
- Az NBS pisztoly felcsavarásakor tartsa egyenesen a habszivacs hüvelyt. Mozgassa a pisztolyt a persely felé úgy, hogy egyik kezével fogja a pisztoly fogantyúját, a másik kezével pedig csavarja be a perselyt.

Alkalmaz

- Fordítsa meg a dobozt fejjel lefelé a hab kifújásához. Adagolja a térfogatot az adapterrel vagy a pisztolykarral és a beállítós csavarral.
- Töltse ki a hézagokat 60-70%-ig.
- Nagyobb hézagok esetén több rétegben hordja fel és nedvesítse meg a rétegek között.
- Használat után állítsa fel a habbuszt a fejére az adapterrel vagy a pisztollyal még rajta.

Tiszta

- Friss habot azonnal távolítsa el PU Foam & Gun Cleaner-rel. Megkeményedett habot mechanikusan vagy Parafoam Remover-rel távolítsa el.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson. Professzionális használatához 2023.08.24-től kötelező PU-képzés szükséges. További info: www.dl-chem.com/pu_training

FIGYELMI PONTOK

- Nem tapad PE, PP, PTFE, szilikon, olaj, zsír és hasonló felületekre.
- Nem alkalmas hosszan tartó UV-sugárzásnak való kitettségére. Hosszabb ideig tartó kitettség esetén takarja le a terméket.
- A megadott műszaki értékeket +23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett határozták meg, hacsak másként nem jelezzük. Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és az aljzat típusától függően változhatnak.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.