

**TULAJDONSÁGOK**

- Egykomponensű ragasztó
- Magas vízállóság.
- Megfelel a DIN/EN 204-D4 D4 minőségi követelményeinek.
- Tömési tulajdonságokkal.
- Kikeményedik a szubsztrátban lévő nedvességgel való reakciótól.
- A száraz, porózus anyagok általában elegendő nedvességet tartalmaznak a normális kötéshez.

ALKALMAZÁSOK

- Kültéri ragasztás, ha a ragasztási hézagot védi a külső behatások ellen egy ernyő vagy festék.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Száritott és nedves fa (legfeljebb 30%), gumi, habgumi, polisztirolhab, PU hab, beton, üvegyapot, cellabeton, formika, téglá, fémek, minden pórusos anyag ragasztása.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Poliuretán prepolimer
Sűrűség (g/ml)	1.14
Konzisztencia	paszta
Kézzelfogható	15°C - 20°C között: kb. 2 óra kézzel fogható, 10°C-on: kb. 3 óra kézzel fogható
Nyírófeszültség (N/mm ²)	80 perc: 2 2 óra: 4 3 óra: 6 6 óra: 8 11 óra: 10 24 óra: 12 (bükkfára)
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +35°C
Hőállóság	-30°C - +100°C
Keményítőrendszer	Reakció a nedvesség hatására
Szárazanyag-tartalom	±100%
Nedvességállóság	D4 (EN 204)
Felbontatlan termékletjárhatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

25 x patron 310ML/doboz - 1200 egységek/raklap
Átlátszó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**Készítmény**

- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.
- A felületeknek por- és zsírmentesnek kell lenniük, szükség esetén zsírtalanítani kell. Száraz felület nem szükséges. A nedves felületek biztosítják, hogy a ragasztó gyorsabban reagáljon és jobban kitérjen.
- Az egyik ragasztandó felületnek porózusnak kell lennie.

Alkalmaz

- A ragasztás után 20 percen belül hozza össze az anyagokat.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Ajánlott az enyhe szorítás, amely elősegíti a végső szilárdságot.
- Figyelem: az első két órában meg kell akadályozni, hogy a ragasztott részek elmozduljanak.

Tiszta

- A ki nem száradt terméket acetonnal lehet eltávolítani.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson. Professzionális használathoz 2023.08.24-től kötelező PU-képzés szükséges. További info: www.dl-chem.com/pu_training

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.