



TULAJDONSÁGOK

- Egykomponensű ragasztó
- Gyorsan száradó: kézbe fogható kb. 20 perc múlva.
- Csiszolható
- Peut être peint
- Magas vízállóság.
- Megfelel a DIN/EN 204-D4 D4 minőségi követelményeinek.
- Tömési tulajdonságokkal.
- Kikeményedik a szubsztrátban lévő nedvességgel való reakciótól.
- A száraz, porózus anyagok általában elegendő nedvességet tartalmaznak a normális kötéshez.
- Rendkívül alacsony habzás.

ALKALMAZÁSOK

- Kültéri ragasztás, ha a ragasztási hézagot védi a külső behatások ellen egy ernyő vagy festék.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Száritott és nedves fa (legfeljebb 30%), gumi, habgumi, polisztirolhab, PU hab, beton, üvegyapot, cellabeton, formika, téglák, fémek, minden pórusos anyag ragasztása.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Poliuretán prepolimer
Sűrűség (g/ml)	1.5
Konzisztencia	paszta
Kézzelfogható	Kb. 20 perc múlva
Nyírófeszültség (N/mm ²)	15 perc: 2 30 perc: 6 1 óra: 8 4 óra: 10 24 óra: 12 (bükkfára)
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +30°C
Hőállóság	-30°C - +100°C
Keményítőrendszer	Reakció a nedvesség hatására
Szárazanyag-tartalom	±100%
Nedvességállóság	D4 (EN 204)
Felbontatlan terméklejárhatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

25 x patron 310ML/doboz - 1200 egységek/raklap
Bézs

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- A felületeknek por- és zsírmentesnek kell lenniük, szükség esetén zsírtalanítani kell. Száraz felület nem szükséges. A nedves felületek biztosítják, hogy a ragasztó gyorsabban reagáljon és jobban kitáguljon.
- Az egyik ragasztandó felületnek porózusnak kell lennie.

Alkalmaz

- Ragasztás után 10 percen belül hozza össze az anyagokat, és szorítsa össze, hogy az alkatrészek ne mozduljanak el.
- A szorítás a végső szilárdságot is elősegíti.

Tiszta

- A ki nem száradt terméket acetonnal lehet eltávolítani.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson. Professzionális használathoz 2023.08.24-től kötelező PU-képzés szükséges. További info: www.dl-chem.com/pu_training

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.