

**TULAJDONSÁGOK**

- Kézi két komponensű PU hab
- Magas vízállóság.
- Kis mértékű mellékhatás.
- Jó hő- és hangszigetelés.
- A kikeményedett habszivacs vágható, fűrészelhető, vakolható és festhető.
- Gyors és egyenletes keményedés a prepolimer és az aktivátor reakciója révén.
- Kiváló tapadás a leggyakoribb építőanyagokon, mint például fa, beton, tégl, gipsz, fém, polisztirol (EPS és XPS), poliészter, poliuretán, PU hab, kemény PVC...
- Gyors kötés

**ALKALMAZÁSOK**

- Könnyen deformálható anyagok közötti hézagok tömítése.
- Ragasztás gyors kötéssel.
- Belső ajtók és ablak- és ajtókeretek beszerelése kiegészítő mechanikai támasztással.

**SZEMÜVEG**

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Termék jellege                                      | Poliuretán prepolymer és aktivátor                                               |
| Feldolgozási hőmérséklet                            | +10°C - +30°C                                                                    |
| Hőállóság                                           | -50°C - +90°C                                                                    |
| Sűrűség hézagonként 3x10 cm (kg/m³)                 | 35 - 38                                                                          |
| Nyomásállóság TM 1011, nedves felületen (N/cm²)     | > 11.5                                                                           |
| Keményítőrendszer                                   | Kémiai reakció által keményedik meg                                              |
| TM 1018 szakítószilárdság, nedves felületen (N/cm²) | > 29                                                                             |
| A termék hőmérséklete alkalmazáskor                 | +15°C - +25°C                                                                    |
| Rek egy törésnél, TM 1018, nedves felület (%)       | 18                                                                               |
| Habfelhasználás: TM 1003 (l)                        | ca. 10                                                                           |
| Térfogatvesztés (zsugorodás): TM 1004               | < 1%                                                                             |
| Ragadásmentes: TM 1014 (min.)                       | 8 - 10                                                                           |
| Vágási idő: TM 1005 (min.)                          | 15                                                                               |
| Megkötött fugában 3x5 cm (óra)                      | < 2                                                                              |
| Hővezetési tényező: EN 12667, TM 1020 (W/mK)        | 0.026                                                                            |
| Hanggátlási index Rw: EN ISO 10140 (dB)             | 62                                                                               |
| Nyírófeszültség TM 1012, nedvesített aljzat (N/cm²) | > 12.5                                                                           |
| Tűzreakció osztály DIN4102-1                        | B2                                                                               |
| Felbontatlan terméklejárhatóság                     | 12 hónap                                                                         |
| Tárolási feltételek                                 | Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C-+30°C között. |

**CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN**

**12 x kannával 400ML/doboz - 780 egységek/raklap**

Mentazöld

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Készítmény

- A hűtött dobozokat langyos vízben melegítse. A dobozt nem szabad +30°C fölé hevíteni. A túl meleg dobozokat hűtse le vízben. Rázza meg a dobozt időnként, hogy gyorsabban elérje a kívánt hőmérsékletet.
- Ellenőrizze, hogy a felület megfelelő teherbíró képességgel rendelkezik-e. Ellenőrizze a meglévő bevonatok tapadását. A nem teherbíró rétegeket vagy laza részeket el kell távolítani. A porszerű felületeket megfelelő fixálóval előkezeljük.
- A felületeknek por- és zsírmentesnek kell lenniük. Ne nedvesítse elő a felületeket.
- Tartsa a dobozt függőlegesen, amikor az adaptert (szalmát) a szelephez rögzíti.

## Alkalmaz

- Fordítsa el a tartály alján lévő csavart legalább 6-szor teljesen (a nyíl irányának megfelelően).
- Rázza fel erőteljesen a habtartályt legalább 30-szor. Ha a habtartály hideg, rázza fel még jobban (a hab minősége a rázás utáni eredménytől függ).
- Ezután azonnal használja fel a habot (különben a tartályban a hőmérséklet +50°C-ra emelkedik, és fennáll a robbanás veszélye).
- A hab kifújásához tartsa fejjel lefelé a kannát, és nyomja meg az adaptert.
- A habot legfeljebb 5 percen belül ki kell permetezni. A kannában maradt hab megkeményedik.
- A habnak a kifújáskor egyenletes világoszöld színűnek kell lennie, ellenkező esetben rázza fel újra a kannát.
- Töltse ki a hézagokat 50-60%-ig.
- Nagyobb hézagok esetén több rétegben vigye fel, és a rétegek között nedvesítse be.
- Használat után állítsa a habdobozt függőlegesen.

## Tiszta

- Friss habot azonnal távolítsa el PU Foam & Gun Cleaner-rel. Megkeményedett habot mechanikusan vagy Parafoam Remover-rel távolítsa el.

## BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

## FIGYELMI PONTOK

- Nem tapad PE, PP, PTFE, szilikon, olaj, zsír és hasonló felületekre.
- Nem alkalmas hosszan tartó UV-sugárzásnak való kitettségre. Hosszabb ideig tartó kitettség esetén takarja le a terméket.
- A megadott műszaki értékeket +23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett határozták meg, hacsak másként nem jelezzük. Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és az aljzat típusától függően változhatnak.

## TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.