



TULAJDONSÁGOK

- Egykomponensű PU habpisztoly
- Magas vízállóság.
- Minden évszakra használható hab alacsony hőmérsékleten is használható.
- Kis mértékű mellékhatás.
- Jó hő- és hangszigetelés.
- A kikeményedett habszivacs vágható, fűrészelve, vakolható és festhető.
- Precíz adagolás az NBS pisztoly segítségével.
- Rugalmas hab, amely elnyeli a körülvevő anyagok mozgását, és megakadályozza a hab megrepedését.
- Kiváló tapadás a leggyakoribb építőanyagokon, mint például fa, beton, tégl, gipsz, fém, polisztirol (EPS és XPS), poliészter, poliuretán, PU hab, kemény PVC...

ALKALMAZÁSOK

- Dilatációs hézagok tömítése.
- Ideális alacsony energiaigényű és passzívházak tartós szigeteléséhez.
- Ablakok és ajtók tömítése.
- Üregek és nyílások kitöltése (tetőkonstrukciókban).

SZEMÜVEG

Termék jellege	Poliuretán prepolimer
Feldolgozási hőmérséklet	-5°C - +30°C
Hőállóság	-50°C - +90°C
Sűrűség hézagonként 3x10 cm (kg/m³)	17 - 22
Nyomásállóság TM 1011, nedves felületen (N/cm²)	> 0.3
Keményítőrendszer	Reakció a nedvesség hatására
Páraáteresztő képesség: ISO 15106 (μ)	22 (Sd = 0,4 m EN12086)
Légnedvesség: DIN 18542, EN 12114 (m³/[h·m·(daPa)²/³])	< 0.1
TM 1018 szakítószilárdság, nedves felületen (N/cm²)	> 5.5
A termék hőmérséklete alkalmazáskor	+5°C - +25°C (optimálisan 20°C-on)
Rek egy törésnél, TM 1018, nedves felület (%)	20
Habfelhasználás: TM 1003 (l)	40 - 45
Habfelhasználás 3x5 cm-es fugában (m)	15
Térfogatvesztés (zsugorodás): TM 1004	< 1%
Ragadásmentes: TM 1014 (min.)	6 - 10
Vágási idő: TM 1005 (min.)	< 30
Megkötött fugában 3x5 cm (óra)	< 8
Hővezetési tényező: EN 12667, TM 1020 (W/mK)	0.033
Hanggátlási index Rw: EN ISO 10140 (dB)	63
Nyírófeszültség TM 1012, nedvesített aljzat (N/cm²)	> 3
Tűzreakció osztály DIN4102-1	B2
Felbontatlan termékélejárhatóság	15 hónap
Tárolási feltételek	Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C-+30°C között.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra. Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- A hűtött dobozokat langyos vízben melegítse. A dobozt nem szabad +30°C fölé hevíteni. A túl meleg dobozokat hűtse le vízben. Rázza meg a dobozt időnként, hogy gyorsabban elérje a kívánt hőmérsékletet.
- A felületeknek por- és zsírmentesnek kell lenniük. Mindig előzetesen nedvesítse meg a felületeket, mert a hab a nedvesség hatására kitágul.
- Legalább 20-szor erőteljesen rázza fel a habos kannát.
- Az NBS pisztoly felcsavarásakor tartsa egyenesen a habszivacs hüvelyt. Mozgassa a pisztolyt a persely felé úgy, hogy egyik kezével fogja a pisztoly fogantyúját, a másik kezével pedig csavarja be a perselyt.

Alkalmaz

- Fordítsa meg a dobozt fejjel lefelé a hab kifújásához. Adagolja a térfogatot az adapterrel vagy a pisztolykarral és a beállítós csavarral.
- Töltse ki a hézagokat 60-70%-ig.
- Nagyobb hézagok esetén több rétegben hordja fel és nedvesítse meg a rétegek között.
- Használat után állítsa fel a habbuszt a fejére az adapterrel vagy a pisztollyal még rajta.

Tiszta

- Friss habot azonnal távolítsa el PU Foam & Gun Cleaner-rel. Megkeményedett habot mechanikusan vagy Parafoam Remover-rel távolítsa el.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem tapad PE, PP, PTFE, szilikon, olaj, zsír és hasonló felületekre.
- Nem alkalmas hosszan tartó UV-sugárzásnak való kitettségére. Hosszabb ideig tartó kitettség esetén takarja le a terméket.
- A megadott műszaki értékeket +23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett határozták meg, hacsak másként nem jelezzük. Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és az aljzat típusától függően változhatnak.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+
- IFT Rosenheim: Légtömörség
- IFT Rosenheim: Hangcsökkentés
- IFT Rosenheim: Hővezetés
- IFT Rosenheim: Vízgőzáteresztő képesség

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.



DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

Utolsó frissítés: 03-11-2025