



### TULAJDONSÁGOK

- Egykomponensű PU hab nagyon alacsony diizocianát-tartalommal (<0,1%). Nagyon jó hő- és hangszigetelés sűrű, egyenletes és rugalmas cellaszerkezetének köszönhetően.
- Magas vízállóság.
- Alacsony tágulási nyomás (megakadályozza az anyag deformációját).
- Jó hő- és hangszigetelés.
- A kikeményedett habszivacs vágható, fűrészelhető, vakolható és festhető.
- Precíz adagolás az NBS pisztoly segítségével.
- Magas és tartós rugalmasság, nem törékeny.
- Jobb UV-állóság a hagyományos PU habnál.
- Kiváló tapadás a leggyakoribb építőanyagokon, mint például fa, beton, tégl, gipsz, fém, polisztirol (EPS és XPS), poliészter, poliuretán, PU hab, kemény PVC...
- Nincs szükség további párásításra

### ALKALMAZÁSOK

- Fugák tömítése, szigetelése és kitöltése, mint például: ablak- és ajtókeretek beépítése és szigetelése, átvezetések szigetelése, apró repedések, üregek, hézagok kitöltése, hő- és hangszigetelő panelek tömítése...
- Dilatációs hézagok tömítése.
- Alkalmas keskeny és mély hézagokhoz és nagy üregekhez (nincs szükség további nedvesítésre).

### SZEMÜVEG

|                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Termék jellege                                                   | Poliuretán prepolimer                                                            |
| Feldolgozási hőmérséklet                                         | +5°C - +30°C (optimális 20°C-on)                                                 |
| Hőállóság                                                        | -50°C - +70°C                                                                    |
| Sűrűség hézagonként 3x10 cm (kg/m <sup>3</sup> )                 | 15 - 19                                                                          |
| Nyomásállóság TM 1011, nedves felületen (N/cm <sup>2</sup> )     | > 1.5                                                                            |
| Keményítőrendszer                                                | Reakció a nedvesség hatására                                                     |
| TM 1018 szakítószilárdság, nedves felületen (N/cm <sup>2</sup> ) | > 9.5                                                                            |
| Sejtszerkezet                                                    | Vékony                                                                           |
| A termék hőmérséklete alkalmazáskor                              | +10°C - +25°C (optimálisan 20°C-on)                                              |
| Rek egy törésnél, TM 1018, nedves felület (%)                    | 40                                                                               |
| Habfelhasználás: TM 1003 (l)                                     | 23 - 28                                                                          |
| Habfelhasználás 3x5 cm-es fugában (m)                            | 12                                                                               |
| Térfogatvesztés (zsugorodás): TM 1004                            | < 3%                                                                             |
| Ragadásmentes: TM 1014 (min.)                                    | 23 - 27                                                                          |
| Vágási idő: TM 1005 (min.)                                       | < 70                                                                             |
| Megkötött fugában 3x5 cm (óra)                                   | < 48                                                                             |
| Hővezetési tényező: EN 12667, TM 1020 (W/mK)                     | 0.034                                                                            |
| Hanggátlási index Rw: EN ISO 10140 (dB)                          | 62                                                                               |
| Nyírófeszültség TM 1012, nedvesített aljzat (N/cm <sup>2</sup> ) | > 6.5                                                                            |
| Tűzreakció osztály DIN4102-1                                     | B3                                                                               |
| Felbontatlan terméklejárhatóság                                  | 15 hónap                                                                         |
| Tárolási feltételek                                              | Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C-+30°C között. |

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Készítmény

- Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- A hűtött dobozokat langyos vízben melegítse. A dobozt nem szabad +30°C fölé hevíteni. A túl meleg dobozokat hűtse le vízben. Rázza meg a dobozt időnként, hogy gyorsabban elérje a kívánt hőmérsékletet.
- A felületeknek por- és zsírmentesnek kell lenniük. Ne nedvesítse elő a felületeket.
- Legalább 20-szor erőteljesen rázza fel a habos kannát.
- Az NBS pisztoly felcsavarásakor tartsa egyenesen a habszivacs hüvelyt. Mozgassa a pisztolyt a persely felé úgy, hogy egyik kezével fogja a pisztoly fogantyúját, a másik kezével pedig csavarja be a perselyt.

### Alkalmaz

- Fordítsa meg a dobozt fejjel lefelé a hab kifújásához. Adagolja a térfogatot az adapterrel vagy a pisztolykarral és a beállítós csavarral.
- Töltse ki a hézagokat 60-70%-ig.
- Használat után állítsa fel a habbuszt a fejére az adapterrel vagy a pisztollyal még rajta.

### Tiszta

- Friss habot azonnal távolítsa el PU Foam & Gun Cleaner-rel. Megkeményedett habot mechanikusan vagy Parafoam Remover-rel távolítsa el.

## BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

### FIGYELMI PONTOK

- Nem tapad PE, PP, PTFE, szilikon, olaj, zsír és hasonló felületekre.
- Nem alkalmas hosszan tartó UV-sugárzásnak való kitettségre. Hosszabb ideig tartó kitettség esetén takarja le a terméket.
- A PU hab a levegő páratartalma miatt keményedik ki. Ne zárja el a levegőt, amíg a hab teljesen ki nem keményedik.
- Tárolja a dobozokat függőlegesen, hogy elkerülje a szelep eltömődését.
- A megadott műszaki értékeket +23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett határozták meg, hacsak másként nem jelezzük. Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és az aljzat típusától függően változhatnak.

### TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- GEV Emicode EC1plus címke: Rendkívül alacsony VOC-kibocsátás
- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.