



TULAJDONSÁGOK

- Magas minőségű neutrális alkoxy hálósodó egykomponensű szilikon
- Tartósan rugalmas
- Nagyon jó feldolgozhatóság
- Nagy ellenálló képesség magas és alacsony hőmérsékleti viszonyok között
- Kompatibilis természetes kővel
- Kiváló tapadás szinte minden építőanyagon
- Kiváló UV-állóság
- Kifejezetten a legjobb fedőfestéket biztosító hajlítható fafestékekkel, amelyek megfelelnek a VOS 2010 szabványoknak
- Nagy ellenállóképesség az öregedéssel és az időjárási hatásokkal szemben.
- Nem tartalmaz VOC-okat

ALKALMAZÁSOK

- Dilatációs és csatlakozási hézagok tömítése homlokzatokon, belső falakon, keret és fal között...
- Alkalmas a felső és saroktömítésekhez üvegezési rendszerekben a holland beépítési útmutató, az NPR 3577 szerint.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Tágulási hézagok falakban, üvegfelületeken, válaszfalakban.

SZEMÜVEG

| | |
|---|---|
| Termék jellege | Polisziloxánok |
| Sűrűség (g/ml) | 1.22 |
| Konzisztencia | paszta |
| Feldolgozási hőmérséklet | +5°C - +40°C |
| Hőállóság | -50°C - +150°C |
| Keményítőrendszer | Kereszthálózás a levegő nedvességtartalmának hatására |
| Megkötési sebesség 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál (mm, 24 óra után) | 2 |
| Képződés 23°C-on és 50% páratartalomnál (min.) | 15 |
| Shore A keménység: ISO 868 | 26 |
| Rugalmas visszanyerés: ISO 7389 | > 90% |
| Maximálisan megengedett deformáció: ISO 11600 | 20% |
| Modulus 100% nyújtáskor: ISO 8339 (N/mm ²) | 0.5 |
| % Szakadási nyúlás: ISO 8339 | 150 |
| Felbontatlan termékéletvárható idő | 12 hónap |
| Tárolási feltételek | Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt. |

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

25 x patron 300ML/doboz - 1200 egységek/raklap

RAL9016 Közlekedési fehér, RAL9010 Tiszta fehér, RAL8007 Ózbarna, RAL8016 Mahagóni barna, RAL7004 Jelzészürke, RAL9011 Grafit fekete

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Primer

- Szívó felületek: Szilikon alapozó pórusos felületekre (színtelen, száradási idő kb. 60 perc).
- Nem szívó felületek: Szilikon alapozó nem pórusos felületekre (színtelen, száradási idő kb. 60 perc).
- Alapozó használata szükséges lehet nagyon pórusos felületeken, tapadási problémák esetén vagy igényes használati körülmények között.

Alkalmaz

- Hordja fel a terméket a tubusból vagy a fóliás csomagolásból kézi vagy pneumatikus tömítőpisztoly segítségével.
- A fugaszélesség és -forma nagyon fontos. Kerülje a vékony fugákat.
- Ne terhelje a fugát hővel, mechanikailag vagy kémiaailag a teljes kikeményedésig.

Ízületi méretek

- Megfelelő fugaszélesség: 5 mm-től 30 mm-ig, Üvegezési alkalmazásokhoz: üvegezési tömítés NPR 3577 szerint: fugaszélesség legalább 5 mm, fugamélység legalább 5 mm
- 10 mm-es szélességű fugák: a fugamélységnek megegyeznie kell a fugaszélességgel
- 10 mm-nél szélesebb fugák: a fugamélység = (fugaszélesség / 3) + 6 mm.

Befejezés

- Simítás a rétegezéshez a Perfect Joint Tooling Agent simítóanyaggal és/vagy a Perfect Joint Tool simító palettával
- Győződjön meg róla, hogy a simítóanyag nem érintkezik az aljzattal a szilikon tömítőanyag felhordása előtt. A szilikon nem tapad a nedves felülethez.

Tiszta

- Az eszközöket, felületeket és a termékmaradványokat a következőkkel lehet eltávolítani a kiadás előtt: Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner vagy Cleaning Wipes. Az kiégett maradványok eltávolíthatók a Silicone Remover-rel
- Szilárdulás után a terméket lehetőség szerint mechanikusan távolítsa el.

Javítás

Ehhez ugyanazt a anyagot javasoljuk.

Festék

- A rendelkezésre álló festéktípusok széles skálája miatt javasolt előzetesen tesztelni a gitt/ragasztó és a festék közötti kompatibilitást.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Átfestés csak teljes kikeményedés után lehetséges. Átfestés előtt enyhén érdesítse a fugát csiszolópapírral, és zsírtalanítsa Parasilico Cleanerrel.
- Nem alkalmas vízzel hígítható homlokzati és belső festékekkel való átfestésre.
- Teljes kikeményedés után korlátozottan átfesthető szintetikus és vízbázisú fafestékekkel.
- A száradási idő a festék összetételétől függően változhat. Az optimális tapadás elérése több hétig tart. Karbantartáskor ne használjon éles tárgyakat.
- A statikus fugákat teljes mértékben átfesthetjük. A dilatációs fugáknál javasolt legfeljebb 1 mm-t átfesteni, mivel a gitt és a festék rugalmassága eltérő.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas állandó vízbemerítésre
- Nem alkalmas bitumenes felületeken való használatra.
- Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) felületeken való használatra.
- Nem alkalmas poliakrilát és polikarbonát felületeken való használatra.
- A színek enyhén besárgulhatnak UV fény teljes hiányában vagy füsttel vagy mosószerekkel való érintkezéskor.
- Kompatibilis a legtöbb élzáróval és réteges üveg PVB fóliával. A piacon lévő rendszerek sokfélesége és azok összetételének változása miatt nem garantált minden élzáróval való kompatibilitás.
- PVC használata esetén alaposan tisztítsa meg a felületet. Ajánlott előzetes tapadási tesztet végezni.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- CE megfelelés EN 15651-1: F EXT-INT 20 HM szabványnak
- CE megfelelés EN 15651-2: G 20 HM szabványnak
- Francia VOC-kibocsátási osztály A+
- KOMO tanúsítvány száma: 33263



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.