

**CARATTERISTICHE**

- Masticator acrilico monocomponente plasto-elastico per pittura
- Struttura granulosa
- Ottima adesione senza primer su superfici pulite e asciutte
- Sovraverniciabile dopo l'indurimento
- Senza solventi e ftalati

**Applicazioni**

- Adatto a tutte le superfici porose (legno, pietra, cemento, intonaco...), metallo e piastrelle ceramiche.
- Sigillatura di giunti con lieve movimento (max 7,5%), come giunti intorno a telai di porte e finestre, scale, battiscopa, pareti, soffitti...

**DATI TECNICI**

|                                                                          |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natura del prodotto                                                      | Dispersione acrilica                                                                            |
| Densità (g/ml)                                                           | 1.87                                                                                            |
| Coerenza                                                                 | Pasta                                                                                           |
| Temperatura di lavorazione                                               | +5°C - +40°C                                                                                    |
| Resistenza alla temperatura                                              | -20°C - +80°C                                                                                   |
| Sistema di indurimento                                                   | Evaporazione dell'acqua                                                                         |
| Velocità di indurimento a 23°C e 50% umidità relativa (mm, dopo 24 ore)  | 0.5                                                                                             |
| Tempo di reticolazione superficiale a 23°C e 50% umidità relativa (min.) | 30                                                                                              |
| Durezza Shore A: ISO 868                                                 | 56                                                                                              |
| Capacità di ripresa elastica: ISO 7389                                   | < 50%                                                                                           |
| Deformazione massima ammissibile: ISO 11600                              | 7.5%                                                                                            |
| Modulo alla rottura al 100%: ISO 8339 (N/mm <sup>2</sup> )               | 0.22                                                                                            |
| % Allungamento a rottura: ISO 8339                                       | 150                                                                                             |
| Durata di conservazione del prodotto non aperto                          | 15 mesi                                                                                         |
| Condizioni di stoccaggio                                                 | Conservare in luogo fresco e asciutto a +5°C-+25°C. Tenere lontano dalla luce diretta del sole. |

**IMBALLAGGIO E COLORI**

**25 x cartuccia 310ML/scatola - 1200 unità/pallet**  
Bianco

**METODO D'USO****Preparazione**

- È importante una buona ventilazione durante l'applicazione e l'indurimento.
- Il supporto deve essere solido, uniforme, asciutto, pulito, privo di polvere e grasso.
- Se necessario, sgrassare con Parasilico Cleaner, MEK, alcool, etanolo.

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.

- L'utente stesso deve verificare l'idoneità del prodotto per la propria applicazione. Se necessario, consultare il nostro servizio tecnico.

### Prima mano

- Come primer adesivo, una parte del prodotto può essere diluita con acqua.

### Applicazione

- Applicare il prodotto dal tubo o dalla confezione in foglio con una pistola per silicone manuale o pneumatica.
- La dimensione e la forma del giunto sono molto importanti. Evitare giunti sottili.
- Non sottoporre il giunto a stress termico, meccanico o chimico prima che la polimerizzazione sia completamente terminata.

### Dimensioni giunti

- Larghezza della fuga adatta: da 5 mm a 25 mm, Giunti con larghezza fino a 10 mm: la profondità della giuntura deve essere uguale alla larghezza della giuntura
- Giunti più larghi di 10 mm: profondità della giuntura = (larghezza della giuntura / 3) + 6 mm.

### Attrezzo

- Lisciare prima della formazione dei giunti con la spatola Perfect Joint Tool o con una spatola inumidita con acqua.

### Pulizia

- Per l'indurimento, è possibile pulire gli strumenti, le superfici e i residui non induriti con acqua.

### Riparazione

Per questo è indicato lo stesso materiale.

## SICUREZZA

Consultare le informazioni sulla sicurezza sulla confezione e sulla scheda di sicurezza per ulteriori dettagli.

## LIMITAZIONI

- Non adatto a immersione permanente
- Non adatto all'uso su superfici bituminose.
- Non adatto all'uso su PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Non adatto a giunti di vetratura.
- Il sigillante si indurisce per evaporazione dell'acqua. A basse temperature e alta umidità, l'evaporazione e quindi l'indurimento rallentano.
- Non lavorare in caso di rischio di pioggia e gelo.
- Non adatto a giunti di dilatazione (giunti di espansione).
- Non adatto per l'uso su vetro.

## APPROVAZIONI TECNICHE

- Conforme CE EN 15651-1: F INT 7,5 P
- Classe di emissione VOC A+ francese



La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.