



EIGENSCHAPPEN

- Elastische 2-componentenlijm polyurethaanlijm
- Goed smeerbaar
- Uitstekend standvermogen
- Lange verwerkingstijd
- Zeer hoge eindsterkte
- Bevat geen water of solventen
- Epoxyvrij
- Geurarm

TOEPASSINGEN

- Voor het verlijmen van mozaïekparket, plankenparket, kopshouten parket, lamel op kant (industriële parket), lamparket, spaanplaten en OSB.
- Geschikt voor zowel absorberende als niet-absorberende ondergronden.
- Geschikt voor droge anhydriet dekvloeren.
- Geschikt voor vloerverwarming.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	2-component PU
Uithardingssysteem	Chemische uitharding
Viscositeit mengsel (bij 20°C; Brookfield, rotatie 750 omwisselingen/minuut)	50 000 mPas
Densiteit mengsel	1,73 g/ml
Mengverhouding	9 : 1
Shore A	85
Verbruik met lijmkam B11	950 - 1300 g/m ² (afhankelijk van de ondergrond)
Verbruikstemperatuur	+10°C - +35°C
Pot life/Open tijd	± 60-70 minuten (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid)
Droogtijd*	Beloopbaar na 24u Schoorbaar na 48u - 72u
Afschuifsterkte hout/hout volgens EN14293	> 3,5 N/mm ²
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats, tussen +5°C - +25°C	12 maanden

*Afhankelijk van de omgevingstemperatuur. In het geval van massief parket: hout moet voldoende geacclimatiseerd zijn alvorens het geschuurd mag worden.

VERPAKKING EN KLEUR

Emmer (comp. A) van 9,9 kg + fles (comp. B) van 1,1 kg - 55 sets per pallet

Grijsbruin

VERWERKING

Vorbereiding

- De ondergrond moet vast, voldoende stevig, schoon, stof- en vetvrij zijn en vrij van losse lagen. Onregelmatigheden zoals oude lijmresten mechanisch verwijderen. Gladde ondergronden bij voorkeur opruwen, om het contactoppervlak te verhogen.
- Het is aangeraden op elke ondergrond steeds een hechtingstest uit te voeren. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Eventuele scheurtjes of barsten moeten hersteld worden met synthetische mortel die verkregen kan worden door **Hydro-blocker 2K** te mengen met kwartszand.
- Cementgebonden dekvloeren met hoog restvocht kunnen worden behandeld met **Primer PU Turbo** (max. 4% restvocht) of **Hydroblocker 2K** (max. 5% restvocht).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Ondergronden die niet stevig of compact genoeg zijn, moeten verstevigd worden met **Primer WB**, **Primer PU Turbo** of **Hydroblocker 2K**.
- Bestaande keramische, granieten, marmeren of soortgelijke vloeren moeten goed ontvet worden en daarna mechanisch krassen. In geval van opstijgend vocht moeten ze behandeld worden met een driecomponentenprimer **Hydroblocker 3K**.
- In ieder geval geen vochtscherm aanbrengen op dekvloeren met vloerverwarming, eventueel aanwezig restvocht zal door middel van inschakeling van het verwarmingssysteem verwijderd moeten worden, voorafgaand aan het plaatsen.
- Is de dekvloer in extreem slechte staat, moet ze verwijderd en vervangen worden.
- Het vochtgehalte van de ondergrond dient gemeten te worden met een carbidmeter en vergeleken met de door de vloerfabrikant voorgeschreven maximale waarde. Dit is conform de TV 272 van het WTCB maximaal 2,5% voor cementdekvloer en 0,5% voor anhydriet; bij aanwezigheid van vloerverwarming respectievelijk 1,8% en 0,3%.
- Niet-egale vloeren dienen voorzien te worden van een egalisatielaag zoals **DL Egaline** of **DL Maxi Egaline**.
- Bij voorkeur het parket enkele dagen in de originele verpakking laten acclimatiseren in de betreffende ruimte. Controleer de vochtigheid van het hout voor plaatsing en vergelijk deze met de door de producent voorgeschreven waarde. Plaatsing wordt onder de 7% of boven de 11% houtvochtigheid sterk afgeraden.
- Voor het plaatsen op vloerverwarming moet deze minstens 48 uur uitgezet worden.

Aanbrengen

- Enkel aanbrengen bij een omgevingstemperatuur niet lager dan 10°C en een relatieve luchtvochtigheid <75%. De aanbevolen temperatuur van het product is 20°C. Niet aanbrengen in vochtige ruimtes. Plaats nooit op ondergronden die niet beschermd zijn tegen mogelijk opstijgend vocht. Gebruik altijd de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Component B (1 kg verharder) mengen met component A (9 kg hars) d.m.v. een elektrische mixer (boor) tot een homogene massa. Let op: Meng de componenten steeds in de juiste verhouding (9 kg/1 kg). Een tekort aan B-component (verharder) leidt tot een niet volledige uitharding van de lijm. De lijm mag niet verdund worden.
- Breng de lijm aan met een grofgetande lijmkam.
- Het parket in de nog natte lijm schuiven en aankloppen met een rubber hamer. Eventueel het parket verzwaren om een perfecte overdracht van de lijm mogelijk te maken.

Lijmhoeveelheid: verbruik in volvlakverlijming

750 - 950 g/m ² met vertanding B3	Geprefabriceerde parketsystemen/planken, lamparket, mozaïekparket
950 - 1300 g/m ² met vertanding B11	Massief parket, geprefabriceerde latten / panelen, industrieel parket, spaanplaten en OSB
Voor verlijming van lange, brede planken en bij oneffen ondergronden kan het noodzakelijk zijn een grovere vertanding te gebruiken om holplekken in het lijmbed te voorkomen.	

Reiniging

- Het materiaal en de verse vlekken kunnen gereinigd worden met aceton.
- Uitgeharde lijmresten kunnen enkel mechanisch verwijderd worden.

VEILIGHEID Raadpleeg de verpakking of veiligheidsfiche voor aanvullende informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Gezien de grote variëteit aan parketvloeren op de markt (al dan niet voorbehandeld op welke wijze dan ook) is het evident dat voor het gebruik men er zich steeds van moet verzekeren dat het product wel degelijk geschikt is voor de welbepaalde toepassing met de specifieke gebruikte materialen – dit desnoods via praktijkproeven.
- Niet gebruiken op ondergronden van PE, PP, PA, Teflon® en bitumen en bepaalde weekmakerhoudende kunststoffen.
- Niet geschikt voor buitengebruik.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.