



EIGENSCHAPPEN

- Montagekit met een zeer hoge eindsterkte
- Vullend vermogen
- Onmiddellijke hechting
- Op waterbasis, oplosmiddelvrij en geurloos

TOEPASSINGEN

- Monteren zonder spijkers of schroeven van sierlijsten, plinten, isolatiemateriaal, panelen, decoratiematerialen,...
- Geschikt voor het verlijmen op beton, metselwerk, pleister, hout, metaal, PVC, polyestereen (XPS, EPS),...
- In het bijzonder geschikt voor poreuze ondergronden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van de kit	Acrylaatdispersie
Uithardingssysteem	Verdampen van water
Treksterkte na droging: ISO 8339	0,45 N/mm ²
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	15 min.
Densiteit	1,65 kg/l
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	15 maanden
Temperatuurbestendigheid	-25°C - +70°C

VERPAKKING EN KLEUR

12 kokers van 290 ml/doos - 100 dozen/pallet

Wit

VERWERKING

Voorbereiding

- De ondergronden moeten stabiel, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is (hechtingsproeven).

Aanbrengen

- Aanbrengen in rillen of in dotten op het materiaal of de ondergrond.
- Het te verlijmen materiaal samendrukken in de juiste positie.
- Herpositionering is mogelijk gedurende 30 minuten.
- Zware materialen van meer dan 8 kg/m³ moeten gedurende 8 tot 15 uren ondersteund worden
- Een goede kleefkracht wordt bereikt na 1 uur, maar het is noodzakelijk 24 tot 48 uren te wachten alvorens de lijmverbinding te belasten.

Reiniging

- Voor het uitharden: Lijmresten verwijderen met water
- Na het uitharden: Uitgeharde kit mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

- Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

AANDACHTSPUNTEN

- Hecht niet op PE, PP, PA, Teflon®, bitumen en EPDM.
- Minstens één van de ondergronden moet poreus zijn.
- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.