

**EIGENSCHAPPEN**

- 1-component lijm op basis van speciale elastomeren
- Voor het soepel verlijmen van dakpannen
- Speciaal 'dakpan' kleur

TOEPASSINGEN

- Voor het verlijmen van dakpannen op elkaar, op houten latjes, cementvezelplaten en dakplanken. Onnodig om de dakpannen te spijkeren of metselen
- Ook voor dichtingsvoegen tussen bouwelementen.

TECHNISCHE GEGEVENS**Niet uitgeharde kit**

Aard van de kit	Elastomeren
Uithardingsysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	25 min
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	3 mm/24u
Densiteit: ISO 1183	1,35 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	Min. 12 maanden

Uitgeharde kit

Shore A hardheid: ISO 868	20
Elastische herstelvermogen: ISO 7389	> 90%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,36 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339	260%
Temperatuurbestendigheid	-50°C - +100°C

VERPAKKING EN KLEUR**25 kokers van 290 ml/doos - 48 dozen/pallet**

Rode steenkleur

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag mits gepaste hoeveelheid (75 kokers of veelvoud).

VERWERKING**Voorbereiding**

De oppervlakken moeten droog en proper zijn.

PrimerIndien nodig een primer gebruiken: **Primer DL 783**. Het is aangeraden om eerst de hechting te testen vooraleer het werk uit te voeren. Indien nodig onze technische dienst raadplegen.**Aanbrengen**

Met een pistool, hand- of luchtbediend

ReinigingVoor het aandrogen: Gereedschap met white spirit of aceton. Oppervlakken met **Parasilico Cleaner**Na het aandrogen: Zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met **Silicone Remover**.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Reparatiemogelijkheden

Daarvoor is het hetzelfde materiaal aangewezen.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen (verkrijgbaar op eenvoudig verzoek).

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

CEBTP : Rapport n° B252.3.078/1 : proeven volgens NF P 85-611 « mastics pour collage de tuiles canal ».



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.