



EIGENSCHAPPEN

- Voegkit op basis van hybride polymeer
- Lage elasticiteitsmodulus
- Zeer gemakkelijk spuitbaar en verwerkbaar, ook bij lagere temperaturen
- Hecht op lichtvochtige ondergronden
- Geschikt voor natuursteen (geen vlekvorming)
- Hoge, blijvende elasticiteit
- Oplosmiddel-, isocyaan- en ftalaatvrij
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- UV- en weersbestendig, grote weerstand tegen veroudering

TOEPASSINGEN

- Uiterst geschikt voor het afdichten van horizontale en verticale uitzettingsvoegen en aansluitvoegen in gevels en muren
- Afdichten van perimetervoegen rond ramen en deuren.
- Afdichten van toepassingen waarbij de kit een lagere sterkte nodig heeft dan de ondergrond, zoals cellenbeton (bv. Ytong stenen).
- Afdichten van prefab betonelementen en baksteen.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Geschikt voor vrijwel alle in de bouw en industrie voorkomende materialen zoals beton, baksteen, natuursteen, aluminium, staal, glazuur, behandeld hout, zink, pvc...
- Op poreuze ondergronden wordt een voorbehandeling met primer aanbevolen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof	Hybride polymeer
Uithardingsysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Aantal componenten	1
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	30 min.
Doorhardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	2,5 - 3 mm na 24u
Soortgelijke massa: ISO 1183	1,528 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats, tussen +5°C - +25°C	12 maanden
Shore A hardheid: ISO 868	30
Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600	20%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339-40	0,46 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339-40	200%
Modulus bij breuk: ISO 8339-40	0,65 N/mm ²
Elastisch herstelvermogen: ISO 70389	> 70%
Oplosmiddelgehalte	0%
Isocyaanagehalte	0%
Droge stofgehalte	ca. 100%
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C
Zeer goede vochtbestendigheid en niet vorstgevoelig	

VERPAKKING EN KLEUR (Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag mits gepaste hoeveelheid.)

20 worsten van 600 ml/doos - 45 dozen/pallet

RAL 7004 grijs, facade grijs, paneelgrijs, facade wit, wit, zwart

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VERWERKING

Voorbereiding

De ondergrond moet vast, voldoende stevig en schoon, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig). De te verlijmen materialen indien nodig ontvetten met **Parasilico Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is (hechtingsproeven). Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Primer

Voor sterk zuigende ondergronden adviseren wij het gebruik van **DL 2001**.

Aanbrengen

Ondiepe voegen (op de bodem) voorzien van een zelfklevend tape of **mousseband** om driezijdige hechting te voorkomen. De kitdiepte van de bewegingsvoeg dient ca. 2/3 van de voegbreedte te bedragen. Te diepe voegen vullen met een geschikte **mousseband**. Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

Voegafmetingen

De benodigde breedte van een dilatatievoeg is afhankelijk van het temperatuurverloop, materiaaleigenschappen en de afmetingen van de bouwelementen. Minimaal een voegbreedte van 6 mm hanteren.

Voegbreedte	Voegdiepte	Toegelaten verschil
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	8 mm	± 1 mm
10 mm	6-8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10-12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm
35 mm	20 mm	± 3 mm
50 mm	30 mm	± 3 mm

Afwerking

Gladstrijken met **DL 100** en een afstrijkpallet.

Reiniging

Niet uitgeharde resten zijn met **Parasilico Cleaner**, **Super Eco Cleaner**, **Paracleanex** of **Paracleanex Eco Wipes** te verwijderen. Uitgeharde kit mechanisch verwijderen.

Overschilderen

Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Uitgeharde kit moet schoon, stof- en vetvrij zijn vooraleer het overschilderd kan worden. Voorafgaande compatibiliteitstesten zijn aanbevolen. Alkydverven kunnen een verlengde droogtijd nodig hebben.

VEILIGHEID Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen op www.dl-chem.com.


BEPERKINGEN

- Geen thermische, mechanische of chemische lasten gebruiken vooraleer de uitharding volledig beëindigd is.
- Bij permanente blootstelling aan hoge relatieve vochtigheid kan schimmelvorming optreden.
- Niet geschikt voor voegen met een breedte of diepte <5 mm.
- Niet geschikt op PE, PP, PA, PTFE (Teflon®), EPDM, rubber en bitumineuze ondergronden.
- Niet geschikt voor permanente onderdamping.
- Niet gebruiken als beglazingskit.
- Direct contact met butylafdichting van gelaagd glas of PVB folie van veiligheidsglas moet vermeden worden.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

CE

Voldoet aan ISO 11600 F 20 LM



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.