

**EIGENSCHAPPEN**

- Hoogwaardige, zachte plasto-elastische, één component acrylaatvoegkit
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Overschilderbaar met de meeste verven
- Vlug overschilderbaar: na 30 minuten
- De verf, waarmee de voeg overschilderd wordt, craqueleert niet
- Matte verf blijft mat
- Ftalaatvrij
- Geurloos tijdens uitharden

TOEPASSINGEN

- Bijzonder geschikt voor één-laag dekkende muur- en plafondverven.
- Voor aansluitvoegen met geringe beweging binnenshuis.
- Rond deur- en raamkozijnen, vensterbanken, trappen, plinten, wanden, plafonds, gipsplaten.
- Voor het opvullen van scheuren en barsten in muren. Door zijn formulatie uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.
- Geschikt voor alle poreuze ondergronden (hout, steen, beton, pleisterwerk...) en niet-poreuze materialen (metaal, keramische tegels, hard PVC,...).

TECHNISCHE GEGEVENS**Niet uitgeharde kit**

Aard van de kit	Acrylaatdispersie
Uithardingssysteem	Verdampen van water
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	15 min.
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	0,5 mm/24 u
Densiteit: ISO 1183	1,19 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	15 maanden

Uitgeharde kit

Shore A hardheid: ISO 868	11
Elastisch herstelvermogen: ISO 7389	< 50%
Maximale toelaatbare vervorming: ISO 11600	7,5%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,06 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339	>450%
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C

VERPAKKING EN KLEUR**12 kokers van 290 ml/doos - 100 dozen/pallet**

Wit

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VERWERKING

Vorbereiding

- De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met **Multi-Purpose Super Cleaner**.
- Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is.
- Bij sterk poreuze ondergronden, zoals gips, baksteen, kalksteen,... is een voorbehandeling aangewezen voor een optimale hechting.

Primers

- Als hechtprimer kan een deel **Seal & Paint Pro** verdund worden met water. (1 deel Seal & Paint Pro, 4 delen water)

Aanbrengen

- Met een pistool, hand- of luchtbediend. De vorm van de dichting is zeer belangrijk. Dunne lagen vermijden.

Voegafmetingen voor rechte voegen (Maximale voegbreedte: 30 mm)

Voegbreedte	Voegdiepte	Toegelaten verschil
5 mm	5 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	8 mm	± 1 mm
10 mm	6-8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10-12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm
30 mm	18 mm	± 3 mm

Afwerking

- Gladstrijken met water (voor de huidvorming).

Reiniging

- Gereedschap: met water vóór het opdrogen.

Reparatiemogelijkheden

- Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

VEILIGHEID


- Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

AANDACHTSPUNTEN

- Seal & Paint Pro** hardt uit door verdampen van water. Gedurende de eerste dagen van de uitharding, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten.
- Niet geschikt voor voegen die permanent aan water blootgesteld zijn.
- Beschermen tegen vorst. Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.
- Kan niet gebruikt worden als beglazingskit.
- Niet geschikt voor uitzettingsvoegen.
- Enkel geschikt voor binnengebruik.
- Overschilderbaar met de meeste verven. Een voorafgaande compatibiliteitstest wordt aangeraden.
- Niet geschikt op ondergronden van PE, PP, PTFE (teflon), glas en bitumen.
- Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertraagt de uitharding.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

CE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.