

**EIGENSCHAPPEN**

- Witte houtlijm
- Één-componentlijm op basis van polyvinylacetaat
- Droogt transparant op
- Uitzonderlijke kleefkracht op harde en zachte houtsoorten
- Hoge waterbestendigheid (klasse D3 volgens de norm EN204)

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van alle houtsoorten en houtderivaten (fineer, spaanplaat, MDF...).
- Verlijmen van drevels, zwaluwstaarten, pen-gat verbindingen,...
- Aanbevolen voor het verlijmen van trappen, deuren en ramen die moeten voldoen aan klasse D3 volgens EN204.
- Voor binnentoepassingen met hoge relatieve vochtigheid waarbij de verlijmingen veelvuldig en kortstondig in contact komen met condens of aflopend water (zoals in badkamers)
- Kan gebruikt worden op zgn. "bleeding wood" houtsoorten, mits het voldoen aan een aantal voorwaarden wegens het risico op uitbloeden van tannine en harsen. (Zie rubriek "aanbrengen")

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Polyvinylacetaatdispersie
Uithardingssysteem	Verdampen van water
Vaste stof gehalte	52%
Densiteit (23°C)	1,1 g/ml
pH	3
Minimale filmvormingstemperatuur: DIN 53787	3°C
Verwerkingstemperatuur	> 5°C
Perstijd	1-2 uur
Persdruk	5-10 kg/cm ²
Verbruik (beide zijden van substraat aangebracht)	150 g/m ²
Viscositeit (Brookfield spindle 5,20 RPM / 23°C)	15.000 ±3000 mPa.s
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +70°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +10°C - +30°C	12 maanden

VERPAKKING EN KLEUR

12 knijpflessen van 250 g/doos - 40 dozen/pallet

Wit, na droging transparant

VERWERKING**Voorbereiding**

- De te verlijmen delen moeten goed passend zijn, alsook stof en vetvrij zijn. Bij niet-passende delen duurt de krachtopbouw langer en is de verbindingsterkte lager.
- In geval van "bleeding wood" houtsoorten (ceder): het hout opschuren vlak voor de verlijming en een hechtingstest uitvoeren.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Aanbrengen

- Op één of beide zijden dun aanbrengen met een kwast, rol, spatel of fijngetande kam.
- De delen samenbrengen en vervolgens samendrukken gedurende 1-2 uur (afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en het soort materiaal).
- Bij "bleeding wood" de perstijd verdubbelen.

Reiniging

- Voor het uitharden: Lijmresten verwijderen met water
- Na het uitharden: Lijmresten mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

- Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

AANDACHTSPUNTEN

- De lijm niet verdunnen.
- In sommige gevallen kan verkleuring op bepaalde houtsoorten optreden (beuk of kerselaar). Ook de invloed van ijzer kan, vanwege het looizuurgehalte van het hout, verkleuringen veroorzaken (bv. eik); Daarom raden we aan steeds vooraf een test uit te voeren.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.