



EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige neutrale alcoxy vernettende, 1-component silicone
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Uitstekend extrusiegemak bij elke temperatuur
- Eenvoudig af te strijken
- Lage elasticiteitsmodulus
- Geurarm
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Compatibel met de meeste randafdichtingen van isolerende beglazing en PVB-folies van veiligheidsglas
- De snelle velvormingstijd vermindert het risico op verontreiniging van de kit
- Zeer goed bestand tegen UV, veroudering, weersinvloeden en hoge en lage temperaturen
- Blijvend elastisch
- EC1^{PLUS} label: zeer lage emissie van VOS

TOEPASSINGEN

- Perifere voegen tussen timmerwerk en metselwerk.
- Dilatatievoegen tussen gevelelementen.
- Beglazingsvoegen.
- Aansluitvoegen op veel bouwmaterialen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Niet uitgeharde kit

Aard van de kit	Polysiloxanen
Uithardingsysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	5 - 10 min.
Uithardingsnelheid na 24u (23°C en 50% R.V.)	3 mm (Alcoxy 15) • 4 mm (Alcoxy 15 T)
Densiteit: ISO 1183	1,25 g/ml (Alcoxy 15) • 1,04 g/ml (Alcoxy 15 T)
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	12 maanden

Uitgeharde kit

Shore A hardheid: ISO 868	25 (Alcoxy 15) • 15 (Alcoxy 15 T)
Elastisch herstelvermogen: ISO 7389	>90%
Maximale toelaatbare vervorming: ISO 11600	25%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,35 N/mm ² (Alcoxy 15) • 0,25 N/mm ² (Alcoxy 15 T)
% rek bij breuk: ISO 8339	>300%
Temperatuurbestendigheid	-50°C - +150°C

VERPAKKING EN KLEUR

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag mits gepaste hoeveelheid (afname per volle batch).

25 kokers van 300 ml/doos - 48 dozen/pallet

Parasilico Alcoxy 15 (kleuren): RAL 7004 signaalgrijs, RAL 7016 antracietgrijs, RAL 8028 terrabruin, RAL 9003 signaalwit, RAL 9010 zuiver wit, zwart, RAL 9016 verkeerswit, RAL 1015 licht ivoor, RAL 7021 zwartgrijs, RAL 7022 ombergrijs, RAL 7035 lichtgrijs, RAL 8003 leembuin, RAL 8014 sepiabruin

Parasilico Alcoxy 15 T (transparante basis): Transparant, sneeuw wit

25 worsten van 400 ml/doos - 48 dozen/pallet

Parasilico Alcoxy 15 (kleuren): RAL 9016 verkeerswit

Parasilico Alcoxy 15 T (transparante basis): Transparant

20 worsten van 600 ml/doos - 45 dozen/pallet

Parasilico Alcoxy 15 T (transparante basis): Transparant

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VERWERKING

Vorbereitung

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met **Parasilico Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol. Indien nodig primer aanbrengen. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Primers

Het gebruik van een primer kan nodig zijn op zeer poreuze ondergronden, bij hechtingsmoeilijkheden of bij veeleisende gebruiksomstandigheden.

Absorberende ondergronden	Silicone Primer Porous Surfaces	Kleurloos	Droogtijd ca. 60 min.
Niet-absorberende ondergronden	Silicone Primer Non-porous Surfaces	Kleurloos	Droogtijd ca. 60 min.

Aanbrengen

- Met een pistool, hand- of luchtbediend. De afmeting en de vorm van de voeg is zeer belangrijk. Dunne voegen vermijden.
- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
- De voeg niet thermisch, mechanisch of chemisch belasten vooraleer de uitharding volledig beëindigd is.

Voegafmetingen

- Geschikte voegbreedte: van 5 mm tot 30 mm.
- Voegen met een breedte tot 10 mm: voegdiepte moet gelijk zijn aan voegbreedte.
- Voegen breder dan 10 mm: voegdiepte = (voegbreedte/3) + 6 mm.

Afwerking

- Indien gewenst, gladstrijken voor de velvorming met afstrijkmiddel **Perfect Joint Tooling Agent** en/of met een afstrijkpalet **Perfect Joint Tool**.
- Vermijd dat afstrijkmiddel terecht komt op de ondergrond voor het aanbrengen van de silicone voegkit. Silicone hecht niet op een vochtige ondergrond.

Reiniging

- Voor het uitharden: Gereedschap, oppervlakken en niet-uitgeharde resten zijn met **Parasilico Cleaner**, **Multi-Purpose Super Cleaner** of **Cleaning Wipes** te verwijderen.
- Na het uitharden: Uitgeharde kit mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met **Silicone Remover**.

Reparatiemogelijkheden Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

VEILIGHEID Raadpleeg de verpakking of veiligheidsfiche voor aanvullende informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor ondergedompelde voegen.
- Niet gebruiken op PE, PP, PTFE (Teflon®) en bitumineuze ondergronden.
- Voor sanitaire toepassingen raden wij **Parasilico Sanitair N (T)** of **Parasilico Premium T** aan.
- Op polyacrylaat en polycarbonaat raden wij **Parasilico PL T** aan.
- Niet gebruiken op natuursteen (vlekvorming). Op natuursteen raden wij **Parasilico NS (T)** aan.
- Voor het verlijmen van spiegels raden wij **Paracol Miroseal** aan.
- Niet overschilderbaar: zie **Parasilico VP (T)**.
- Testen tonen aan dat **Parasilico Alcoxy 15 (T)** compatibel is met de meeste randafdichtingen van isolerende beglazing en PVB-folies van veiligheidsglas. Door het groot aantal randafdichtingssystemen op de markt en omdat de samenstelling ervan door de producent gewijzigd kan worden zonder dit te vermelden, houdt deze verklaring geen garantie in op de verdraagzaamheid met alle randafdichtingen.
- Witte kleuren en transparant kunnen licht vergelen bij totale afwezigheid van UV licht of door contact met rook of detergenten.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- CE conform EN15651-1 F EXT-INT 25 LM
- CE conform EN15651-2 G 25 LM
- Franse VOC-emissie klasse A+
- Emicode EC1^{PLUS} label: zeer lage emissie van VOS
- SNJF (Société National du Joint Français): RAL 7004, RAL 7016, noir, RAL 9010, RAL 8028, RAL 9003, RAL 9016, RAL 1015 & Transparent:
Couleurs: Façade nr 3944 - Vitrage nr 3954
Trans.: Façade nr 3947 – Vitrage nr 3957



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.