



EIGENSCHAPPEN

- Lijmkit op basis van hybride polymeer
- Alles lijmen en monteren
- Hoge eindsterkte
- Hecht op lichtvochtige ondergronden
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Geschikt voor natuursteen
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Blijvend elastisch
- UV- en weersbestendig
- Oplosmiddel-, isocyaan- en ftalaatvrij

TOEPASSINGEN

- Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie voorkomende materialen zoals glas, aluminium, glazuur, staal, behandeld hout, natuursteen, beton, metselwerk, zink, kunststoffen, XPS, EPS, PUR, PIR...
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Houten en kunststof plinten, ornamenten, lijsten, kabelgoten...

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van de kit	Hybride polymeer
Uithardingsysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Aantal componenten	1
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	17 min.
Doorhardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	2 mm na 24 uur
Densiteit: ISO 1183	1,59 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats, tussen +5°C - +25°C	12 maanden
Shore A hardheid: ISO 868	56
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,9 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339	110%
Modulus bij breuk: ISO 8339	1,0 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C

VERPAKKING EN KLEUR

40 plastic tubes van 75 ml/doos - 100 dozen/pallet (4000 stuks)

Wit

VERWERKING

Vorbereiding

- De ondergrond moet vast, voldoende stevig en schoon, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig). De te verlijmen materialen indien nodig ontvetten met **Multi-Purpose Super Cleaner**.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is (hechttingsproeven).

Aanbrengen

- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
- Aanbrengen in rillen of dotten op de ondergrond of op het te verlijmen element. De rillen moeten in verticale banden aan-

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

gebracht worden, regelmatig over het te verlijmen vlak verdeeld. Breng de rillen parallel aan elkaar aan, zodat tussen de rillen luchtvochtigheid tot de lijm kan toetreden.

- Het te verlijmen deel zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 10 minuten, aanbrengen (afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden.
- Daarna goed aandrukken of licht aankloppen met een rubber hamer.

Reiniging

- Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden verwijderd.
- Niet-uitgeharde lijmresten verwijderen met **Multi-Purpose Super Cleaner** of **Cleaning Wipes**.
- Uitgeharde lijm mechanisch verwijderen.

Overschilderen

- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Na 48 uur moet het oppervlak eerst gereinigd worden vooraleer het kan worden overschilderd.
- Voorafgaande testen zijn noodzakelijk.
- Alkydverven kunnen een verlengde droogtijd nodig hebben.

VEILIGHEID

- Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Op PE, PP, PA, PTFE (Teflon®), EPDM en bitumineuze ondergronden is er geen hechting.
- Om spanningsscheuren te voorkomen, raden wij het gebruik op polyacrylaat (plexiglas) en polycarbonaat af.
- Niet compatibel met de randafdichting van dubbele beglazing. Vermijd direct contact.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.