TECHNISCHE FICHE

PARACRYL TRANSPARENT



EIGENSCHAPPEN

- Plasto-elastische, één component acrylaatvoegkit
- Wit na het aanbrengen, maar wordt bij het uitharden kristalhelder
- Zeer goede hechting op zuivere en droge ondergronden
- Overschilderbaar indien voldoende uitgehard
- Ftalaatvrij

TOEPASSINGEN

- Voor algemene aansluitvoegen binnen.
- Geschikt voor voegen met geringe beweging (max. 12,5%).
- Geschikt voor alle poreuze ondergronden (hout, steen, beton, pleisterwerk…) en metaal, keramische tegels en hard PVC.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Niet uitgeharde kit	
Aard van de kit	Hoogwaardige acrylaatpolymeren
Uithardingsysteem	Verdampen van water
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	90 min.
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	0,5 mm na 24 uur
Densiteit: ISO 1183	1,04 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - 25°C	12 maanden
Uitgeharde kit	
Shore A hardheid na 28 dagen: ISO 868	33
Max. toelaatbare vervorming: ISO 11600	12,5%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,10 N/mm²
% rek bij breuk: ISO 8339	300%
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
Transparant

VERWERKING

Voorbereiding

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met **Parasilico Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Primer

Als hechtprimer kan men een deel **Paracryl Transparent** verdunnen met 2 delen water.

Aanbrengen

Met een pistool, hand- of luchtbediend. De vorm van de dichting is zeer belangrijk. Dunne lagen vermijden.
Paracryl Transparent hardt uit door verdampen van water. Zolang niet meer dan 90% van het product is uitgehard, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten.

Afwerking

Indien gewenst, gladstrijken met water.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Reiniging
Met water vóór het opdrogen.

Reparatiemogelijkheden
Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN
- Kan niet gebruikt worden voor voegen die bestendig aan water blootgesteld zijn.
- Kan niet gebruikt worden als beglazingskit.
- Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst. Beschermen tegen vorst.
- Bij buitengebruik de voeg tijdens de uitharding beschermen tegen regen en de voeg na voldoende uitharding overschilderen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**