

**EIGENSCHAPPEN**

- Vloeibare lijm op basis van synthetische harsen (met kwast)
- Spleetvullend tot 0,6 mm

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van harde PVC
- Verlijmen van PVC dakgoten
- Verlijmen van PVC-buizen voor afvoer in sanitaire toepassingen

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Synthetische hars
Ontvlambaar	Ja
Viscositeit	± 700 mPa.s
Densiteit	± 0,93 g/ml
Vorstvrij	Ja, maar na opslag onder lage temperatuur stijgt de viscositeit
Verbruik	200 - 350 g/m ² , volgens porositeit
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	24 maanden

VERPAKKING EN KLEUR

12 blikken met borstel van 250 ml/doos - 50 dozen/pallet

12 potjes met borstel van 75 ml/doos - 125 dozen/pallet

Transparant

VERWERKING**Voorbereiding**

- De ondergronden moeten stabiel, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is (hechttingsproeven).

Aanbrengen

- De lijm aanbrengen op de twee samen te voegen delen in een regelmatige laag.
- Onmiddellijk samenvoegen na het lijmen door gelijkmatige druk uit te oefenen.
- Slechts na 24 uur is de verlijmingssterkte maximaal.
- De lijm moet op koude dagen zoveel mogelijk de temperatuur van de te lijmen buis hebben, om condensvorming bij de opgebrachte lijm te voorkomen.
- Na gebruik de verpakking goed sluiten.

Aanbrengen van PVC buizen

- Ga na of de 2 buizen goed ineenpassen.
- Daarna de te lijmen oppervlakken reinigen met brandalcohol.
- De 2 toppen spiraalvormig insmeren met lijm.
- De buizen zonder wringen ineenschuiven, het teveel aan lijm onmiddellijk wegnemen.
- Na het verlijmen het verlijmd stuk gedurende 10 minuten laten rusten.

VEILIGHEID

- Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

CE

CE

22
DL Chemicals nvEN 14680:2006
No. DoP:
MP0240004

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.