



EIGENSCHAPPEN

- Universeel afdichtingsmiddel o.b.v. MS polymeren
- Snelle uitharding tot een waterresistent hoogelastisch afdichtingsmembraan
- Onmiddellijk waterdicht
- Gebruiksklaar
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Blijvend elastisch
- Hecht op lichtvochtige ondergronden
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- UV- en weersbestendig
- Duurzaam, geen verduring (bros worden) zoals bij bitumen
- Geurarm
- Emissiearm
- Oplosmiddel-, isocyaan- en ftalaatvrij
- Goede hechting op beton, steen, metselwerk, polystyrenschuim, hout, EPDM*
- Bepleisterbaar en betegelbaar

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Waterdicht maken van wanden en vloeren.
- Waterdicht maken van doucheruimtes.
- Repareren van dakgoten en afvoerbuizen.
- Beschermen van metaal tegen roest.
- Beschermen van houten constructies ondergronds.
- Afdichten van bloembakken en waterbakken.
- Afdichten aan buiten- en binnenzijde van (ondergrondse) betonnen funderingen, kelderwanden, metselwerk, etc.
- Afdichten van scheuren en naden. Hoeken, naden en scheuren steeds verstevigen met **Geotextile**.
- Afwerken van oppervlakken behandeld met **Parabond Flex Seal F**.
- Na uitharding geschikt voor permanente wateronderdompeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	MS polymeren
Dichtheid	ca. 1,37 g/ml
Doorharding	2 mm na 24 u
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Producttemperatuur	+15°C - +25°C
Velvorming	90 min.
Shore A: ISO 53505 (23°C en 55% R.V.)	44
Modulus bij breuk: ISO 8339	1,1 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339	120%
Oplosmiddelgehalte	0%
Isocyaanagehalte	0%
Bitumengehalte	0%
Siliconegehalte	0%
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C
Houdbaarheid, ongeopend op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen +5°C - +25°C	12 maanden

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VERPAKKING EN KLEUR
12 kokers van 290 ml/doos - 100 dozen per pallet
6 emmers van 1l/doos - 64 dozen per pallet
Grijs

VERWERKING

Vorbereiding

- De ondergrond moet vast, vrij van losse delen, scherpe uitstekende delen, grindresten en stof zijn.
- Ondergronden zoals staal, glas, aluminium, zink en polyester vooraf goed ontvetten.
- Staand water, waterfilm of druppels verwijderen. Op een droog oppervlak verkrijgt men de beste hechting, de ondergrond hoeft echter niet volledig droog te zijn. **Parabond Flex Seal G** hecht ook op lichtvochtige ondergronden (met uitzondering van een stenen ondergrond: deze ondergrond moet wel volledig droog zijn voor de applicatie).
- Omwille van de grote verscheidenheid van EPDM, is het noodzakelijk vooraf compatibiliteitstesten uit te voeren. In geval van twijfel over niet vermelde ondergronden en toepassingen, altijd onze technische dienst raadplegen.

Versterking

Bij scheuren, voegen en opstaande randen wordt aangeraden om **Geotextile** te verwerken tijdens de applicatie. Druk het stuk **Geotextile** aan in de vochtige **Parabond Flex Seal**, strijk deze **Geotextile** nadien opnieuw in met een laag **Parabond Flex Seal** totdat deze volledig bedekt is.

Aanbrengen

- Het product uit de koker aanbrengen met een manueel of pneumatisch kitpistool.
- Het product uit de emmer met een spatel of kwast in de opening drukken en gladstrijken. In één of meerdere lagen:
 - Aangewezen applicaties voor 1 mm laagdikte: Antisliplaag, anticorrosielaag, bescherming tegen houtrot.
 - Aangewezen applicaties voor 2 mm laagdikte: Waterdichting, dakbescherming, scheuren.
 - Droogtijd tussen de lagen: 4 tot 6 uur.
- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

Afwerking

- Indien gewenst, gladstrijken voor de velvorming met afstrikmiddel **Perfect Joint Tooling Agent** en/of met een afstrijkpalet **Perfect Joint Tool**.
- Vermijd indringen van afstrikmiddel tussen de voegflanken en kit i.v.m. mogelijke randonthechting.

Reiniging

Niet uitgeharde resten verwijderen met **Parasilico Cleaner**. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Overschilderen

Overschilderbaar na volledige uitharding met de meeste verven op water- en solventbasis. Door de grote verscheidenheid aan verven en lakken is een voorafgaande compatibiliteitstest aanbevolen. Bij alkydverven kan een drogingsvertraging van de verf optreden.

VEILIGHEID Raadpleeg de verpakking of veiligheidsfiche voor aanvullende informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor PP, PE, PC, PMMA en natuursteen.
- Niet geschikt voor (vis)vijvers en drinkwaterreservoirs.
- Niet geschikt voor dilatatievoegen.
- Bij contact met bitumineuze ondergronden kan verkleuring en/of onthechting optreden.
- Niet gebruiken als beglazingskit.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.