



EIGENSCHAPPEN

- Contactlijm op basis van polychloropreen met harsen van hoge kwaliteit en een speciaal mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen
- Vloeibaar
- Hoge kleefkracht

TOEPASSINGEN

- Direct verlijmen van gestratificeerde en gelamineerde panelen, rubber- en kunststof-profielen, leder, hout, kurk, metalen...
- Ideaal voor horizontale toepassingen.
- Binnengebruik

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbestendigheid	85°C
Ontvlambaar	Ja
Densiteit bij 20°C	0,90 g/cm ³
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	18 maanden
Verwerkingstemperatuur	> 10°C

VERPAKKING EN KLEUR

12 blikken van 250 ml/doos - 100 dozen/pallet

Bruin

VERWERKING

Voorbereiding

- De ondergronden moeten stabiel, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is (hechttingsproeven).

Aanbrengen

- De lijm goed omroeren voor gebruik (verpakking max. 45 minuten openlaten)
- Daarna de vlakken bestrijken met behulp van een penseel of een spatel
- De lijm 15 à 30 minuten laten drogen (afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid van het materiaal)
- De ingelijmde elementen mogen samengevoegd worden als de lijmfilm niet meer aan de vingers kleeft
- Daarna moeten de elementen hard samengedrukt worden over de hele oppervlakte
- Na het aandrukken is de verlijming niet meer corrigeerbaar

Reiniging

- Met aceton.

VEILIGHEID

- Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor polystyreen (EPS/XPS), PE, PP, PTFE en zacht pvc (vinyl).

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.