



EIGENSCHAPPEN

- Één-component ethyl-cyanoacrylaatlijm
- Met een snelle kleefkracht op de meeste oppervlakken
- Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur
- Matige viscositeit (vloeibaar)
- Deze lijm heeft een goede weerstand tegen vochtigheid
- Behoudt zijn kleefkracht bij lage temperaturen
- Bevat geen oplosmiddelen.

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor het kleven van kunststoffen, rubber, hout, papier, leer, metalen, ...
- Voor moeilijk te verlijmen kunststoffen, zoals PP, PE, PTFE en siliconenrubbers, **Paracol Superglue Primer** aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Mengsel van ethyl-cyanoacrylaat
Uitzicht	Transparant
Vlampunt	> 85°C
Densiteit	1,06
Viscositeit bij 25°C	100 mPa.s
Temperatuurbestendigheid	-50 - +80°C
Droogtijd	3 - 20 sec
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C.	Min. 12 maanden
Trekkracht (ISO 6922)	21 N/mm ²

VERPAKKING

10 flacons van 20 g/doos

VERWERKING

Voorbereiding

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met een oplosmiddel type aceton, MEK.

Aanbrengen

- De lijm op één van de oppervlakken aanbrengen (één druppel volstaat)
- Daarna de stukken op elkaar aanbrengen
- Een handmatige druk aanbrengen zodat de lijm zich goed verdeelt
- De oppervlakken niet herschikken, want de uitharding vindt plaats in enkele seconden
- De maximale kracht wordt behaald na 24 u.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.