



EIGENSCHAPPEN

- Beglazingskit met het uitzicht van een stopverf
- Lijm- en voegkit op basis van MS polymeer
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Korrelige structuur
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Geen vorming van rimpels of barsten
- Geschikt voor natuursteen
- Hecht op lichtvochtige ondergronden
- Blijvend elastisch
- UV- en weersbestendig, grote weerstand tegen veroudering
- Oplosmiddel-, isocyaan- en ftalaatvrij

TOEPASSINGEN

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Vervangt de klassieke stopverf en wordt aangebracht als driehoekige stoprand, voor een traditioneel uitzicht.
- Wordt gebruikt bij renovatiewerken voor het plaatsen van o.a. monumentenglas.
- Geschikt als topafdichting van veiligheidsglas, isolerende beglazing en restauratieglas in houten of metalen ramen met of zonder onderverdeling.
- Top- en hielafdichting van isolatieglas.
- Orangerieën, serregebouwen.
- Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie voorkomende materialen zoals glas, aluminium, glazuur, staal, behandeld hout, natuursteen, zink, koper, kunststoffen... Kan ook toegepast worden op alkalische ondergronden zoals beton en baksteen. Hierbij wordt een primer aanbevolen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof	MS polymeer
Uithardingsysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	8 min.
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	2,5 - 3 mm na 24u
Densiteit: ISO 1183	1,23 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats, tussen +5°C - +25°C	12 maanden
Shore A hardheid: ISO 868	38
Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600	7,5%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,7 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339	120%
Modulus bij breuk: ISO 8339	0,7 N/mm ²
Oplosmiddelgehalte	0%
Isocyaan-gehalte	0%
Droge stofgehalte	ca. 100%
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C
Vochtbestendigheid	Zeer goed
Vorststabiliteit	Niet vorstgevoelig

VERPAKKING EN KLEUR

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag mits gepaste hoeveelheid.

20 worsten van 600 ml/doos - 45 dozen/pallet

Zwart, natuursteen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VERWERKING

Vorbereiding

Controleer of de sponning volgens voorschrift is afgewerkt en of er geen vocht, vuil of loszittend stof meer zijn. De ondergrond met **Parasilico Cleaner**, MEK of ethanol en een propere vod ontvetten. Het reinigingsmiddel laten verdampen. De ontvette onderdelen niet meer aanraken. In geval van een ongekende ondergrond, gelieve onze technische dienst te contacteren of voorafgaande tests uit te voeren.

Primer

Voor sterk absorberende ondergronden adviseren wij het gebruik van **Hybrid & PU Primer**.

Aanbrengen

- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
- De spuitmond op breedte van de voeg schuin afsnijden. De kit met een manueel of pneumatisch pistool aanbrengen.
- Passende **kunststofblokjes** gebruiken. Geen neopreenblokjes gebruiken om doorslag te vermijden. Indien de ruit kort na plaatsing belast wordt, dient deze tot het moment van volledige uitharding van de kit, geborgd te worden. Om de vensters correct te stutten moet men een **PE band** of een **tweezijdige kleefband** in het raamwerk aanbrengen. De klassieke sto-prand geeft geen mogelijkheid tot ventilerend glasplaatsen. Daarom dient de omtrekspeling zonder luchtballen gevuld te worden.

Voegafmetingen van driehoeksvoegen

Voegbreedte	Voegdiepte	Toegelaten verschil
Min. 6 mm	6 mm	± 1 mm
Max. 50 mm	30 mm	± 3 mm

Afwerking

Voor de velvorming, de voeg in driehoekige vorm afwerken met een **afstrijkpalet**.

Reiniging

Niet-uitgeharde resten en het gereedschap met **Parasilico Cleaner** reinigen.

De uitgeharde kit mechanisch verwijderen.

Overschilderen

Na volledige uitharding en na het verwijderen van achtergebleven afstrijkmiddel overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Gezien de grote diversiteit van verven zijn voorafgaande compatibiliteitstesten noodzakelijk. Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.

VEILIGHEID


Raadpleeg de verpakking of veiligheidsfiche voor aanvullende informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Bij permanente blootstelling aan hoge relatieve vochtigheid kan schimmelvorming optreden.
- Niet geschikt voor voegen met een breedte of diepte <5 mm.
- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Op PE, PP, PA, PTFE (Teflon®) en bitumineuze ondergronden is er geen hechting.
- Op polycarbonaat en polyacrylaat kan stress cracking optreden.
- Niet compatibel met de randafdichting van isolatieglas. Vermijd direct contact.
- Testen tonen aan dat **Parabond Monument** compatibel is met PVB folies van veiligheidsglas. Door het groot aantal PVB folies op de markt en omdat de samenstelling ervan door de producent gewijzigd kan worden zonder dit te vermelden, houdt deze verklaring geen garantie in op de verdraagzaamheid met alle PVB folies.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

CE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.