TECHNISCHE FICHE

CONTACT-FIX GEL



EIGENSCHAPPEN

- Contactlijm op basis van polychloropreen, harsen van hoge kwaliteit en een speciaal mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen, die hem een dikke en thixotrope vastheid verlenen
- Gemakkelijk toepasbaar zonder druipen of draden
- Hoge kleefkracht

TOEPASSINGEN

- Direct verlijmen van gestratificeerde en gelamineerde panelen, rubber- en kunststof-profielen, leder, hout, kurk, metalen...
- Ideaal voor verticale toepassingen.
- Binnengebruik

TECHNISCHE GEGEVENS	
Temperatuurbestendigheid	85°C
Ontvlambaar	Ja
Densiteit bij 20°C	0,88 g/cm³
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +15°C - +25°C. Bij druppelvorming aan de oppervlakte door de condensatie, dient men de enkele druppels oplosmiddel die zich op het oppervlak bevinden te verwijderen. Deze handeling zal de kwaliteit van het product niet schaden.	18 maanden
Verbruik	200 - 350 g/m², volgens porositeit
Verwerkingstemperatuur	> 10°C

VERPAKKING EN KLEUR
12 blikken van 250 ml/doos - 100 dozen/pallet
Beige-bruin

VERWERKING

Voorbereiding

- De ondergronden moeten stabiel, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is (hechtingsproeven).

Aanbrengen

- De lijm aanbrengen met een penseel of een getande spatel
- Een gelijke laag uitsmeren op beide te verlijmen delen
- De solventen laten verdampen (ongeveer 7 à 15 min, volgens temperatuur en ondergrond).
- De ingelijmde elementen mogen samengevoegd worden als de lijmfilm niet meer aan de vingers kleeft
- Let op: de kleefkracht is onmiddellijk en onomkeerbaar (na aandrukken is de verlijming niet meer corrigeerbaar)
- De kleefkracht wordt maximaal na 48 à 72 uren.

Reiniging

- Met aceton.

VEILIGHEID

- Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
Rexon@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor polystyreen (EPS/XPS), PE, PP, PFTE en zacht pvc (vinyl).

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
Rexon@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**