



EIGENSCHAPPEN

- Elastische voegkit op basis van synthetische rubber
- Kan gebruikt worden bij regen en op vochtige of lichtvette ondergronden
- Weersbestendig, UV-bestendig
- Siliconevrij
- Hoge elasticiteit
- Kan overschilderd worden met de meeste verven
- Bevat solventen

TOEPASSINGEN

- Waterdicht afdichten en repareren van lekkages en voegen in daken, dakgoten, afvoerpijpen, luchtkanalen, pvc-buizen,...
- Kleeft op bijna alle ondergronden zonder primer, zoals metselwerk, beton, bitumen, pleister, hout, glas, metaal (incl. koper) en vele kunststoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Niet uitgeharde kit

Aard van de kit	Synthetisch rubber
Uithardingssysteem	Verdampen van solventen
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	15 min.
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	Verscheidene mm/dag
Densiteit	0,95 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	24 maanden

Uitgeharde kit

Shore A hardheid: ISO 868	25
Maximale toelaatbare vervorming: ISO 11600	25%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,5 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	-25°C - +100°C

VERPAKKING EN KLEUR

12 kokers van 290 ml/doos - 100 dozen/pallet

Zwart

VERWERKING

Voorbereiding

- De oppervlakken dienen schoon te zijn. Gladde ondergronden mogen nat zijn, poreuze ondergronden moeten droog zijn.
- Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is.

Aanbrengen

- Met een pistool, hand- of luchtbediend.

Afwerking

- Gladstrijken met **Perfect Joint Tooling Agent**.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VEILIGHEID

- Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

AANDACHTSPUNTEN

- Hecht niet op PE, PP, PTFE (Teflon®) en silicone.
- Bij overschilderen is het aanbevolen om vooraf een compatibiliteitstest uit te voeren. Alkydverven kunnen een verlengde droogtijd nodig hebben.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.