



EIGENSCHAPPEN

- Soepele bitumineuze koudlijm
- Met vezels verstevigd
- Sneldrogend
- Voor het kleven van leischilfers of grind op bestaande bitumineuze dakdichtingen
- Deze lijmlaag vormt tevens een waterdichte tussenlaag

TOEPASSINGEN

- Snel verlijmen van bitumineuze dakrollen zonder brandgevaar
- Hechtlaag voor het kleven van leischilfers en grind om een korrelig oppervlak te bekomen dat uw dakbedekking beschermt tegen UV-stralen en versnelde veroudering.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Bitumen met vezelversterking, additieven en oplosmiddelen
Kleur	Zwart
Consistentie	Half-vloeibaar
Droogtijd	30 - 60 min, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond
Oplosmiddelen	Petroleum koolwaterstoffen. Elementaire voorzorgen nemen bij applicatie
Vlampunt	43°C
Viscositeit	2650 mm ² /s
Densiteit bij 20°C	1 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Theoretisch verbruik	1 - 1,5 kg/m ² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond
Houdbaarheid in ongeopende verpakking	Min. 18 maanden

VERPAKKING

Bus 5 kg - 96 bussen/pallet

VERWERKING

Voorbereiding

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn

Primers

Vooraf de ondergrond impregneren met de sneldrogende **Paraphalt Primer** (30 min.) Deze primer kan ook op licht vochtige ondergrond aangebracht worden.

Aanbrengen

- Goed schudden voor gebruik
- Aanbrengen met een kwast, halfharde aftrekker of getande kam
- De dakrollen uitrollen en aandrukken in de koudlijm
- Overlappingsen van ongeveer 8 cm voorzien zonder lijm
- Naden, opstaande randen en detailafwerking lassen met zachte vlam of eventueel met **Paraphalt** verlijmen.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN

Niet geschikt voor dakrollen voorzien van een wegbrandfolie aan de onderzijde.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.