

**EIGENSCHAPPEN**

- Vloeibare lijm
- 1-component lijm
- Hoge kleefkracht
- Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur
- Goede weerstand tegen vochtigheid
- Behoudt zijn kleefkracht bij lage temperaturen
- Oplosmiddelvrij

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor het kleven van kunststoffen, rubber, hout, papier, leer, metalen...

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Mengsel van ethyl-cyanoacrylaat
Dichtheid (g/ml)	1.06
Treksterkte (N/mm ²)	21 (ISO 6922)
Uithardingstijd	3 - 20 seconden
Temperatuurbestendigheid	-50°C - +80°C
Viscositeit (mPa.s, Brookfield)	100
Vlampunt (CC, °C)	> 85°C
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

10 x tube 20GR/doos - 7080 stuks/pallet
 Transparant

VERWERKING**Voorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.

Aanbrengen

- Na het toepassen is er vrijwel onmiddellijk voldoende kleefkracht om aan een geringe belasting te kunnen weerstaan. Maximale kleefkracht na volledige droging.
- 1 druppel lijm op één van de te verlijmen onderdelen aanbrengen. De delen samenbrengen en vervolgens handmatig samendrukken zodat lijm zich verdeelt. De delen niet herschikken, want uitharding vindt plaats in enkele seconden.
- De maximale kracht wordt behaald na 24 u.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.