

**EIGENSCHAPPEN**

- 2-component vocht- en hechtingsprimer o.b.v. epoxy
- Blokkeert restvocht in de dekvloer
- Verbeterd de hechting van parketlijm op de dekvloer
- Oplosmiddel- en watervrij
- Bevat geen VOS
- Geurloos

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van ABS.
- Geschikt voor verlijming op vloeren met vloerverwarming.
- Geschikt als hechtingsprimer bij vloerverwarming, indien de dekvloer droog is.
- Geschikt als vochtscherm bij cementgebonden dekvloeren en beton met een restvochtgehalte tot 5% (gemeten met carbidmeter).
- Geschikt als hechtingsprimer op absorberende ondergronden zoals cementgebonden dekvloeren, betonnen vloeren en droge anhydriet dekvloeren (<0,5% restvocht).
- Geschikt als hechtingsprimer op niet-absorberende ondergronden zoals keramische tegels en natuursteen.
- Geschikt als hechtingsprimer bij vloerverwarming, indien de dekvloer droog is.
- Kan gebruikt worden als synthetische reparatiemortel voor scheuren en barsten (≤ 20 mm) in de dekvloer indien gemengd met fijn, droog zand.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/ml)	1.17
Consistentie	Vloeibaar
Mengverhouding	2:1
Verwerkingstemperatuur	$> +10^{\circ}\text{C}$
Stofdroog / (licht) beloopbaar (min.)	360
Plaatsen van de vloer (uur)	Min. 15 uur - max. 48 uur
Uithardingssysteem	Hardt uit door chemische reactie
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	30 - 40 minuten
VOC	0 g/l
Viscositeit (mPa.s, Brookfield)	600
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij $+10^{\circ}\text{C}$ - $+25^{\circ}\text{C}$

VERPAKKING EN KLEUR

2 x bidon + blik 15L/doos - 48 stuks/pallet

VERWERKING**Voorbereiding**

- Gladde ondergronden bij voorkeur opruwen, om het contactoppervlak te verhogen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Eventuele scheurtjes of barsten moeten hersteld worden met synthetische mortel die verkregen kan worden door Hydroblocker 2K te mengen met kwartszand.
- Voor het plaatsen op vloerverwarming moet deze minstens 48 uur uitgezet worden.
- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen... zijn en moet druk- en vormvast zijn. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften.
- Bij vloerverwarming moet de dekvloer vast, compact, voldoende droog en niet onderhevig aan opstijgend vocht zijn.
- Anhydriet dekvloeren moeten voldoende droog zijn (<0,5% vocht) en lichtjes geschuurd worden.

Aanbrengen

Componenten mengen

- Mix (met een mechanische mixer op lage snelheid) de 2 componenten in de juiste mix ratio.
- Wacht 5 minuten om de eerste reactie tussen de componenten toe te laten, dit draagt bij aan een goed resultaat.
- Hydroblocker 2K moet niet verdund worden.
- Opgelet: na het verstrijken van de pot life (30 min.) kan de temperatuur oplopen tot 70-80°C en leiden tot geling van het product

Aanbrengen als primer (voor hechtingsverbetering van de dekvloer)

- Breng gelijkmatig 1 laag Hydroblocker 2K aan op de dekvloer met een roller of borstel.
- Bij zeer absorberende dekvloeren kan een 2e laag aangewezen zijn na min. 15 uur droogtijd.
- De dekvloer moet voldoende verzadigd worden. Bij correct aanbrengen vormt er zich een uniforme film, die de hechting van de lijm bevordert aan de oppervlakte van de dekvloer.
- Vermijd om teveel product aan te brengen.
- De vloer moet binnen de 15 tot 48 uur geplaatst worden. De wachttijd kan verlengd worden tot 7 dagen indien de primer ingezand wordt.

Aanbrengen als vochtscherm (voor het blokkeren van restvocht) op een absorberende dekvloer.

- Breng gelijkmatig 2 lagen Hydroblocker 2K aan op de dekvloer met een roller of borstel, met een interval van minstens 15 uur (binnen max. 48 uur).
- De dekvloer moet voldoende verzadigd worden. Bij correct aanbrengen vormt er zich een uniforme film die restvocht blokkeert en die de hechting van de lijm bevordert aan de oppervlakte van de dekvloer.
- Vermijd om teveel product aan te brengen.
- De wanden rond de dekvloer worden ook best ingestreken met 1 laag Hydroblocker 2K, tot een hoogte van 5 - 6 cm.
- De vloer moet binnen de 15 tot 48 uur geplaatst worden. De wachttijd kan verlengd worden tot 7 dagen indien de primer ingezand wordt.

Verbruik

Verbruik als hechtingsprimer: $\pm 6 \text{ m}^2/\text{liter}$ (1 laag)

Verbruik als vochtscherm: $\pm 3 \text{ m}^2/\text{liter}$ (2 lagen)

Afwerking

- Verlijmen binnen de 48 uur in geval van waterdichting van de absorberende dekvloer
- Gebruik voor het verlijmen van de parketvloer de 1-component hybride polymerenlijm Parabond Parquet of de 2-componentenlijm Paracol Parquet 2C PU
- Het parket best binnen de 24 u na het aanbrengen van de laatste laag primer verlijmen. Indien dit niet kan, het behandelde oppervlak ruim bestrooien met fijn zand tijdens het aanbrengen van de primer. Verwijder het teveel aan zand na verharding.

Reiniging

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Niet-uitgehard product kan worden verwijderd met aceton
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Niet geschikt als vochtscherm bij opstijgend vocht of op een keramische tegel, marmer, verniste oppervlaktes en andere niet-absorberende ondergronden. In dit geval Hydroblocker 3K gebruiken.
- Niet gebruiken bij onvoldoende droge anhydrietdekvloer (> 0,5% vocht, gemeten met carbidmeter) om het "rotten" van de dekvloer te vermijden.
- Niet geschikt voor directe applicatie van watergebaseerde lijmen zoals Paracol Universal Flooring. In dat geval het product aanbrengen, inzanden en dan DL Egaline of DL Maxi Egaline aanbrengen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.