

**EIGENSCHAPPEN**

- 3-component vocht- en hechtingsprimer o.b.v. epoxy
- Geschikt voor de meeste dekvloeren
- Blokkeert opstijgend vocht
- Blokkeert restvocht in de dekvloer
- Verbeterd de hechting van parketlijm op de dekvloer
- Oplosmiddel- en watervrij
- Bevat geen VOS
- Geurloos
- Viscositeit van de mix na verdunning met 5% water: 8000-12000 mPa.s

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van ABS.
- Niet geschikt als vochtscherm.
- Geschikt als vochtscherm bij cementgebonden dekvloeren en beton met een restvochtgehalte tot 5% (gemeten met carbidmeter).
- Geschikt als vochtscherm bij absorberende en niet-absorberende ondergronden met een restvochtgehalte tot 5% (gemeten met carbidmeter).
-

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/ml)	1.57
Consistentie	Vloeibare pasta
Mengverhouding	15:30:55
Verwerkingstemperatuur	+10°C - +35°C
Stofdroog / (licht) beloopbaar (min.)	288
Plaatsen van de vloer (uur)	Min. 12- max. 48
Uithardingssysteem	Hardt uit door chemische reactie
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	40 - 60 minuten
VOC	0 g/l
Viscositeit (mPa.s, Brookfield)	35,000
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

2 x emmer 10KG/doos - 100 stuks/pallet
Wit

VERWERKING**Voorbereiding**

- Gladde ondergronden bij voorkeur opruwen, om het contactoppervlak te verhogen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Eventuele scheurtjes of barsten moeten hersteld worden met synthetische mortel die verkregen kan worden door Hydroblocker 2K te mengen met kwartszand.
- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen... zijn en moet druk- en vormvast zijn. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften.

Aanbrengen

Componenten mengen

- Mix (met een mechanische mixer op lage snelheid) de twee vloeibare componenten A en B in de juiste mix ratio, voeg dan langzaam component C (een poeder) toe.
- Ga door tot een romige pasta ontstaat en wacht vervolgens 5 minuten.
- Bij applicatie met een roller of borstel dient het mengsel 5% verdund te worden met water.
- Breng gelijkmatig 1 laag Hydroblocker 3K aan op de dekvloer.
- Voor een optimale waterdichting, een 2e laag kruiselings aanbrengen, na minstens 12 uur drogen van de 1e laag.
- Het aanbevolen verbruik van de lagen samen op niet-absorberende ondervloeren is 500 gr/m², op absorberende vloeren 750 gr/m². Indien er te dikke laag wordt aangebracht, kunnen er barsten ontstaan.
- De verlijming van parket moet gebeuren minstens 12 uur na het aanbrengen van de laatste laag Hydroblocker 3K, wordt aanbevolen binnen de 48 uur en mag niet langer dan 7 dagen later plaatsvinden.
- De wachttijd kan verlengd worden door fijn zand op de nog natte primer te strooien. Verwijder het overtollige zand na het drogen van de primer. Het inzanden bevordert de hechting van de parketlijm.

Verbruik

- Verbruik bij niet-absorberende ondergrond: $\pm 2 \text{ m}^2/\text{kg}$
- Verbruik bij absorberende ondergrond: $\pm 1,3 \text{ m}^2/\text{kg}$

Afwerking

- Gebruik voor het verlijmen van de parketvloer de 1-component hybride polymerenlijm Parabond Parquet of de 2-componentenlijm Paracol Parquet 2C PU.

Reiniging

- Voor het uitharden zijn gereedschap, oppervlakken en niet-uitgeharde resten met water te reinigen
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Niet gebruiken bij onvoldoende droge anhydrietdekvloer ($> 0,5\%$ vocht, gemeten met carbidmeter) om het "rotten" van de dekvloer te vermijden.
- Niet geschikt voor directe applicatie van watergebaseerde lijmen zoals Paracol Universal Flooring. In dat geval het product aanbrengen, inzanden en dan DL Egaline of DL Maxi Egaline aanbrengen.
- Niet geschikt om oneven oppervlaktes te egaliseren.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.