

**EIGENSCHAPPEN**

- Gebruiksklaar
- Oplosmiddelvrij
- Sneldrogend
- Geurarm
- Met controlekleur. Na de droogtijd is er een kleuromslag: de lichtblauwe primer wordt meer transparant waarna de verdere werkzaamheden kunnen beginnen
- Gering spatten bij aanbrengen
- Verbeterd de hechting van egalisatiemortels

TOEPASSINGEN

- Geschikt als hechtingsprimer op niet-absorberende ondergronden zoals keramische tegels en natuursteen.
- Geschikt voor gebruik op vloeren met vloerverwarming en vloerkoeling (omkeerbaar systeem), indien volvlaks aangebracht met een getande lijmkam (afhankelijk van de toelating van de vloerfabrikant).
- Als hechtingsprimer voor DL (Maxi) Egaline bij laag-op-laag egalisatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Droogtijd (afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden)	60 minuten
Mengverhouding	Onverdund
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Houdbaarheid van ongeopend product	24 maanden
Opslagcondities	Staand vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C.

VERPAKKING EN KLEUR

bidon 5l - 100 stuks/pallet

VERWERKING**Voorbereiding**

- Onregelmatigheden zoals oude lijmresten mechanisch verwijderen.
- Gladde ondergronden bij voorkeur opruwen, om het contactoppervlak te verhogen.
- Bestaande keramische, granieten, marmeren of soortgelijke vloeren moeten goed ontvet worden en daarna mechanisch krassen. In geval van opstijgend vocht moeten ze behandeld worden met een drie-componentenprimer Hydroblocker 3K.
- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen... zijn en moet druk- en vormvast zijn. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften.

Aanbrengen

- Zorgvuldig omroeren of schudden in de verpakking voor gebruik.
- De hechtprimer met een vachtroller, borstel of dergelijke op de ondergrond gelijkmatig, geheel dekkend verdelen en kruiselings dun aanbrengen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Plasvorming vermijden.
- Bij te gering verbruik kan verzanding van het primeroppervlak optreden. Steeds voldoende primer aanbrengen.
- Verder werken direct aanvangen na droging van de **DL Egaline Primer** (± 1 uur).
- De aangebrachte en uitgeharde laag tegen vuil beschermen

Verbruik

$\pm 15\text{-}20 \text{ m}^2/\text{liter}$

Reiniging

- Voor het uitharden zijn gereedschap, oppervlakken en niet-uitgeharde resten met water te reinigen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Niet gebruiken op gips of anhydriet ondergronden.
- Niet aanbevolen in combinatie met epoxy (slechte hechting).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.