TECHNISCHE FICHE

00 EXTRA

EIGENSCHAPPEN

- Lijnoliestopverf op basis van lijnolie en calciumcarbonaat
- Zeer goede hechting zonder primer op zuivere en droge ondergronden
- Hoge kleefkracht
- Krimpvrij
- Moet overschilderd worden zodra er voldoende velvorming is (eerste laag binnen 7-21 dagen aanbrengen, eindlaag binnen 28 dagen aanbrengen)

TOEPASSINGEN

- Afdichten van beglazingsvoegen bij enkel glas, zoals bij serres.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Dichtheid (g/ml)	2.1
Verwerkingstemperatuur	-5°C - +30°C
Karakter	Velvormend en verstijvend
Volumeverlies (krimp): ISO 10563	Nihil
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +15°C-+25°C

VERPAKKING EN KLEUR
12 x pot 1KG/doos - 720 stuks/pallet Wit
24 x pot 500GR/doos - 1344 stuks/pallet Wit

VERWERKING

Voorbereiding

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, isopropylalcohol, ethanol.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

- Breng de stopverf aan op de traditionele manier.
- Bij toepassing op ijzer en op niet poreuze ramen of voor snelle verharding moet verharder gebruikt worden, zoals voorgeschreven.

Voegafmetingen

- Voegafmetingen minimaal 10 x 10 mm, maximaal 25 x 25 mm

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Laatste wijziging: 06-09-2026

Overschilderbaar

- Niet overschilderen met verf met sterke solventen zoals xyleen.
- Is verplicht te verven, omdat de mastiek te snel schilfert en te weinig kan meebewegen indien niet geschilderd. Geschilderde mastiek zal niet zo hard worden, omdat de lucht er niet meer goed aan kan.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor gebruik op polyacrylaat en polycarbonaat.
- Niet geschikt voor het afdichten van gelaagd glas en dubbel glas.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

- Franse VOS-emissie klasse A+

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Laatste wijziging: 06-09-2026