

**EIGENSCHAPPEN**

- Dubbelzijdige zelfklevende witte band
- Zeer hoge kleefkracht zelfs op materialen met zeer lage oppervlaktespanning
- Wordt beschermd door een wit supergekalandreerd papier
- De lijm van Mirofix is neutraal en veroorzaakt geen schade aan de lak of aan de verzilvering van de spiegel
- Bestand tegen water, detergenten, alcohol

TOEPASSINGEN

- Kan als kleefmiddel voor spiegels gebruikt worden zonder hulp van pastalijmen.
- Plaatverlijming in combinatie met Parabond 600.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid: DIN 53420 (g/cm ³)	0.064
Adhesie op 180° - 30 min. op roestvrij staal: FTM1	>25 N/25 mm
Cohesietest op roestvrij staal 1 kg - 25 mm x 25 mm: FTM 8	> 50 uren
Rekbaarheid: DIN 53455	MD 25 N/15 mm CD 20 N/15 mm
Rek tot breuk: DIN 53455	MD 250% Cd 150%
Verwerkingstemperatuur	> +10°C
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden

VERPAKKING EN KLEUR

Wit
0,8 x 12 mm : 26 x rol 66M/doos - 650 stuks/pallet
0,8 x 19 mm : 16 x rol 66M/doos - 400 stuks/pallet
1,6 x 12 mm : 26 x rol 33M/doos - 650 stuks/pallet
1,6 x 19 mm : 16 x rol 33M/doos - 400 stuks/pallet
3,2 x 12 mm : 26 x rol 33M/doos - 650 stuks/pallet
3,2 x 19 mm : 16 x rol 33M/doos - 384 stuks/pallet

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.

Aanbrengen

Minimale hoeveelheid aan te brengen is 40 cm² per kg spiegel. Het is aangeraden om de stroken verticaal aan te brengen symmetrisch verdeeld over heel het oppervlak van de spiegel

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.