

**EIGENSCHAPPEN**

- 1-component parketlijm
- Gebruiksklaar
- Uitstekend standvermogen (lijmrillen blijven goed staan)
- Hoge eindsterkte
- Krachtig en duurzaam elastisch: de lijm vangt de werking van parketvloeren op
- Geschikt voor vloerverwarming
- Snelle sterkte-opbouw, waardoor het parket al na 8 uur beloopbaar is
- Beter akoestisch comfort
- Oplosmiddel-, isocyaan-, water- en ftalaatvrij
- Geurarm

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van parketvloeren, uitbekleden van liften met parket, verlijming van parketvloeren op oude keramische tegels...
- Verlijmen van massief parket en geprefabriceerde parketsystemen (latten, planken, panelen, platen), mozaïekparket, lamel op kant (industrieel parket), lamparket, spaanplaten en OSB.
- Geschikt voor meest gebruikelijke houtsoorten, en in het bijzonder geschikt voor problematische houtsoorten zoals beuk, esdoorn en bamboe.
- Voor zowel absorberende als niet-absorberende ondergronden.
- Geschikt voor toepassingen waarbij het parket snel belopen moet worden.
- Verlijmen van ABS.
- Geschikt voor verlijming op vloeren met vloerverwarming.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Hybride polymeer
Dichtheid (g/ml)	1.63
Aantal componenten	1
Afschuifsterkte (N/mm ²)	2.1
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C
Uithardingssysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Schuurbaar na	8 - 24 h
Beloopbaar na	8 h
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	30 minuten
Temperatuur product bij aanbrengen	Minimum +15°C
Shore A hardheid: ISO 868	50
Modulus bij breuk: ISO 37 (N/mm ²)	1.8
% Rek bij breuk: ISO 37	120
Drogestofgehalte	±100%
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

emmer 15kg - 33 stuks/pallet

Beige

emmer 2 x 7,5kg - 33 stuks/pallet

Beige

VERWERKING

Voorbereiding

- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Onregelmatigheden zoals oude lijmresten mechanisch verwijderen.
- Gladde ondergronden bij voorkeur opruwen, om het contactoppervlak te verhogen.
- Niet-egale vloeren dienen voorzien te worden van een egalisatielaag zoals DL Egaline of DL Maxi Egaline.
- Meet het vochtgehalte van de ondergrond met een carbidmeter en vergelijk met de door de vloerfabrikant voorgeschreven maximale waarde. Dit is conform TV 272 van WTCB max. 2,5% voor cementdekvloer en 0,5% voor anhydriet; bij vloerverwarming 1,8% en 0,3%.
- Bij voorkeur het parket enkele dagen in de originele verpakking laten acclimatiseren in de betreffende ruimte.
- Controleer de vochtigheid van het hout voor plaatsing en vergelijk deze met de door de producent voorgeschreven waarde. Plaatsing wordt onder de 7% of boven de 11% houtvochtigheid sterk afgeraden.
- Voor het plaatsen op vloerverwarming moet deze minstens 48 uur uitgezet worden.
- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen... zijn en moet druk- en vormvast zijn. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften.
- Ondergronden die niet stevig of compact genoeg zijn, moeten verstevigd worden met Primer WB, Primer PU Turbo of Hydroblocker 2K.

Primers

- Zeer absorberende ondergronden vooraf primeren met Primer WB of Primer PU Turbo.

Aanbrengen

- Het product kan direct uit de verpakking op de voorbereide ondergrond worden aangebracht en met een grofgetande lijmkam openstrijken.
- Let op de open tijd van de lijm. Breng dus niet teveel lijm ineens aan.
- Het parket in de nog natte lijm schuiven en aankloppen met een rubber hamer. Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken.
- De afstand tussen de wand en het parket moet minstens 10-15 mm bedragen.
- Eventueel het parket verzwaren om een perfecte overdracht van de lijm mogelijk te maken. Parket zonder tand en groef met een cylinderwals aanwalsen.

Verbruik

- 700 - 900 g/m² met vertanding B3: Geprefabriceerde parketsystemen/planken, lamparket, mozaïekparket
- 950 - 1000 g/m² met vertanding B11: massief parket, geprefabriceerde latten/ panelen, industrieel parket, spaanplaten en OSB
- Voor verlijming van lange, brede planken en bij oneffen ondergronden kan het noodzakelijk zijn een grovere vertanding te gebruiken om holplekken in het lijmbed te voorkomen.

Reiniging

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden afgewerkt. Niet uitgeharde lijmresten zijn met Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner of Cleaning Wipes te verwijderen
- Gereedschap, oppervlakken en productresten zijn voor uitharding met Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner of Cleaning Wipes te verwijderen. Uitgeharde resten kunnen verwijderd worden met Silicone Remover
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Niet geschikt voor gebruik op bitumineuze ondergronden.
- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Vermijd contact met weekmakerhoudende materialen zoals bitumen, neopreen, EPDM, butyl... aangezien deze aanleiding kunnen geven tot hechtingsverlies of verkleuring.
- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Gezien de grote variëteit aan parketvloeren op de markt is het evident dat voor gebruik men er zich steeds van moet verzekeren dat het product wel degelijk geschikt is voor de welbepaalde toepassing met de specifieke gebruikte materialen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- GEV Emission Code EC1plus label: zeer lage emissie van VOS
- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.