

**EIGENSCHAPPEN**

- Lijmkit
- Blijvend elastisch
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Zeer hoge aanvangshechting ('high tack')
- Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur
- Oplosmiddelvrij

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van alle type spiegels. Voor het verlijmen van speciale spiegelsoorten is een voorafgaande proef aanbevolen.
- Kleeft op de meeste droge en zuivere oppervlakken zoals glas, aluminium, enz. Bezit een zeer goede kleeftkracht op behandeld hout en PVC.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	MS polymeer
Dichtheid (g/ml)	1.52
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C
Uithardingssysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Uithardingssnelheid bij 23°C en 50% R.V. (mm, na 24u)	2
Velvorming bij 23°C en 50% R.V. (min.)	25
Shore A hardheid: ISO 868	50
Modulus bij 100% rek: ISO 8339 (N/mm ²)	1.45
Modulus bij breuk: ISO 8339 (N/mm ²)	1.75
% Rek bij breuk: ISO 8339	230
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

25 x koker 290ML/doos - 1200 stuks/pallet
Grijs

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.

Primers

- Voor sterk absorberende ondergronden adviseren wij het gebruik van Hybrid & PU Primer (transparant of zwart, droogtijd ca. 15 min).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Aanbrengen

- De lijm moet in verticale strepen van max. 15 mm aangebracht worden. Tussen de spiegels en de wand moet een ruimte aanwezig zijn van minstens 5 mm. Zware spiegels moeten enkele uren of dagen vastgeklemd worden.

Reiniging

- Gereedschappen reinigen met white spirit
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

Vermijd vochtige ondergronden, vochtige ruimten, grote temperatuurverschillen, agressieve luchtbestanddelen en scheikundige invloeden.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.